

LEGNO-PRO CERATO

FINITURA SATINATA PER LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO

A58

DESCRIZIONE

Protettivo per il legno, a base di resine alchidiche e cere, indicato per la protezione di ogni tipo di legno. Facile e rapido da applicare, forma un film superficiale protettivo ed idrorepellente senza sfogliare nel tempo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno nuovo già verniciato, sia all'interno che all'esterno, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiali, steccati, persiane, ecc..

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino (es. castagno) possono evidenziarsi macchie scure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica in miscela con idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,92 \pm 0,02$ kg/l
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30 ± 10 angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore, al tatto in 8 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Carteggiare leggermente la superficie per asportare le fibre più grossolane del legno.
- Eliminare l'eventuale presenza di resina del legno utilizzando idoneo diluente.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Nel caso di legni molto assorbenti o con assorbimenti irregolari è consigliabile l'applicazione di uno strato di fondo di LEGNO-PRO IMPREGNANTE.
- Procedere poi con l'applicazione di LEGNO-PRO CERATO carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente $>80\%$ ed umidità del supporto $>10\%$, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a $+5^\circ\text{C}$ o superiori a $+35^\circ\text{C}$.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensazione superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo
- Diluizione: pronto all'uso
- Nr strati: 2. In condizioni ambientali particolarmente severe, o di supporti molto assorbenti, è consigliabile l'applicazione di 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minima di conservazione: $+5^\circ\text{C}$

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (bs): 400 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 400 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazioni, su supporti in legno già predisposti, di finitura idrorepellente per legno per interni ed esterni LEGNO-PRO CERATO, a base di resine alchidiche modificate, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del legno.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.

Il SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.