

Animamundi

Revestimiento decorativo para interiores con efecto "lavado", tenuemente metalizado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Animamundi interpreta de manera innovadora el concepto del "cemento lavado", proponiendo por un lado un producto con efecto moderatamente perlado y opaco, y por otro lado una fuerte connotación matérica.

EMPLEOS

Decoración de interiores de alto valor, en línea con las tendencias al "concreto" más modernas y actuales en el campo de la arquitectura. **Animamundi** puede satisfacer las mas amplias demandas en el campo de los acabados para interiores, garantizando efectos matéricos y al mismo tiempo prestigiosos como los acabados metalizados.

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Naturaleza del ligante: copolimero acrílico y estireno en dispersión.

Masa voluminosa:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTICAS DE PRESTACION

Animamundi permite crear superficies vivas "concreto", con un acénto matérico y una notable perlascencia satinada.

DILUICION

Animamundi: listo para utilizarse.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes del tintado y de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas.

PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales eflorescencias o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto aplicar una capa de Novaprimer (fijador acrílico pigmentado al agua) diluido, con brocha o con rodillo.

Sobre superficie completamente seca aplicar una primera capa de **Animamundi** con espátula de acero, a llenar, prestando atención a no crear acumulaciones de material. Repasar la superficie aún húmeda con espátula de acero para eliminar eventuales relieves.

Esperar que la superficie resulte seca, normalmente 8 horas y aplicar una segunda capa de **Animamundi**, con espátula de acero.

Trabajar la superficie aún húmeda en función del efecto deseado.

Efecto Metal Core

Después de haber aplicado la segunda capa de **Animamundi** repasar la superficie aún húmeda con espátula de acero limpia, moviéndose de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.

Esperar algunos minutos y repertir el proceso aplastando eventuales crestas.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

Sobre superficies sujetas a fuerte estrés, se aconseja la aplicación de una o mas capas de **Clear Coat** (protectivo incoloro para interiores). La aplicación de **Clear Coat** debe ser realizada sobre superficie completamente seca, diluyendo con 20% de agua la primera capa y con el 5% de agua la segunda capa.

El mejor resultado estetico se obtiene aplicando **Clear Coat** con rodillo de estructura fina, procediendo de arriba hacia abajo en la superficie a tratar.

Las superficies protegidas de esta manera asumen una ligera variación de tonalidad en función de la cantidad de **Clear Coat** aplicado.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente deve ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilizen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente despues de la utilización.

RENDIMIENTO

Animamundi: 5-8 m²/l, en dos capas, según el grado de terminación del soporte y su absorción. Es oportuno verificar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

COLORES

Base Silver, Base Gold y colores del catálogo **Animamundi**.

Ficha técnica: Animamundi

Revision n: 05

Fecha de compilacion: 09-04-2016

Pag. 1 de 2

ENVASES

Confecciones de 1 l; 2,5 l; 5 l.

CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferiblemente dentro de 2 años de la fecha de producción si conservado en los contenedores originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuada.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Animamundi (pintura para efectos decorativos)

Valor limite UE para Animamundi (cat A/l): 200 g/l (2010)

Animamundi contiene al maximo 200 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales. Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagües, en las vías fluviales y en el terreno; después del uso no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión consultar inmediatamente un médico.

Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.
La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.