

# MATmotion Extra Matt

**Idropittura superlavabile per finiture opache e uniformi in interni, inodore, a basso contenuto di VOC, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti.**

## DESCRIZIONE

**MATmotion Extra Matt** è una idropittura superlavabile opaca, per interni, a base di copolimeri vinilici in emulsione acquosa.

**MATmotion Extra Matt** è antigoccia e professionale, facile da applicare, inodore, a bassa emissione di COV, privo di Formaldeide e plastificanti aggiunti.

**MATmotion Extra Matt** è dotato di ottimo potere coprente, elevata lavabilità, uniformità superficiale.

Fornisce risultati puliti e precisi grazie alla riduzione degli schizzi nell'applicazione a rullo e pennello.

## IMPIEGHI

**MATmotion Extra Matt** può essere applicato su:

- intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- superfici in calcestruzzo.
- superfici in gesso e cartongesso.
- vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo **'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE**.

Non applicare su superfici appena verniciate.

## CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

**Natura del legante:** dispersione acquosa di un copolimero a base di vinil-acetico etilene

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

**MATmotion Extra Matt Bianco:** 1,55 ± 0,05 g/ml

**MATmotion Extra Matt Base Deep:** 1,48 ± 0,05 g/ml

**MATmotion Extra Matt Base Accent:** 1,41 ± 0,05 g/ml

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

**Classificazione UNI EN 13300:**

**Resistenza al lavaggio ISO 11998:** classe 2

**Brillantezza EN ISO 2813:** < 5 a 85°, molto opaco

**Coprenza ISO 6504-3:** classe 1 ad una resa di 7 mq/l

**Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):** al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

**Classificazione Indoor Air Quality:** A+

## DILUIZIONE

**MATmotion Extra Matt:** per applicazioni con rullo diluire il primo ed il secondo strato con 20%, in volume, di acqua.

Per applicazioni con pennello diluire il primo strato con il 40% in volume di acqua ed il secondo strato con il 30% in volume di acqua.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione di esercizio utilizzata.

## AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

Per la preparazione del supporto applicare, con pennello, uno strato di **MATmotion Primer** (fissativo all'acqua pigmentato) diluito.

Su superficie completamente asciutta applicare un primo strato di **MATmotion Extra Matt** con rullo in lana o microfibra, pennello o con airless.

Attendere la completa essiccazione della superficie, normalmente 3 ore ed applicare un secondo strato di **MATmotion Extra Matt** con rullo in lana o microfibra, pennello o con airless.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

## RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

## RESA

**MATmotion Extra Matt:** 9-12 mq/l per singolo strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. È

Scheda tecnica: MATmotion Extra Matt

Revisione n: 01

Data compilazione: 19-11-2019

Pag. 1 a 2

opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

#### **COLORI**

Bianco e colori di cartella **MATmotion**.

#### **IMBALLI**

Confezioni da:

**MATmotion Extra Matt Bianco:** 1 l, 2,5; 5 l

**MATmotion Extra Matt Base Deep:** 2,35 l

**MATmotion Extra Matt Base Accent:** 2,33 l

#### **CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO**

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

#### **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

MATmotion Extra Matt (pitture opache per pareti e soffitti interni)

Valore limite UE per MATmotion Extra Matt (cat A/a): 30 g/l (2010)

MATmotion Extra Matt contiene al massimo 0,5 g/l di COV.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.