

MATmotion Supreme Matt

Matter Anstrich für Innenbereiche, extrem waschbar.

BESCHREIBUNG

MATmotion Supreme Matt ist ein matter Anstrich für Innenbereiche, extrem waschbar, tropffest, für den professionellen Gebrauch und für die Dekoration von Decken und auch großflächigen Wänden geeignet.

Mit **MATmotion Supreme Matt** wird ein besonders matter und gleichmäßiger Endanstrich erzielt, der sich für Räume eignet, in denen bei einer schnellen Ausführung ein exzellentes ästhetisches Resultat gewährleistet werden soll.

Dank der geringen Emissionen flüchtiger Verbindungen während des Auftragens sowie der Abwesenheit von Formaldehyde und zusätzlichen Weichmachern ermöglicht das Produkt eine schnelle Wiederbenutzung der gestrichenen Räume.

Um die Eigenschaften besonders zur Geltung zu bringen ist zum Auftragen von **MATmotion Supreme Matt** eine Farbwalze aus Mikrofaser oder Wolle zu verwenden.

EINSATZBEREICHE

MATmotion Supreme Matt eignet sich für Anwendungen auf:

- Neuer und alter Putz auf der Basis hydraulischer Bindemittel.
- Betonflächen.
- Oberflächen aus Gips und Kartongips.
- Alte Anstriche und organische oder mineralische, trockene, kompakte, saugende und feste Beschichtungen.
- Flächen aus Mischgütern verschiedener mineralischer Art, vorausgesetzt saugfähig.
- Ideal für den matten Endanstrich von Kunststoffbeschichtungen in Innenbereichen.

Die Oberflächen müssen anhand der Anweisungen des Abschnitts „**VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG**“ angemessen vorbereitet werden.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acrylat-Copolymer in wässriger Dispersion
Volumenmasse DIN EN ISO 2811-1:

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1,40±0,05 g/ml

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 1,35±0,05g/ml

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 1,30±0,05g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Einstufung DIN EN 13300:

Waschfestigkeit ISO 11998: Klasse 1

Glanzwert DIN EN ISO 2813: <5, sehr matt

Deckvermögen EN ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 10 m²/l

Sonstige Eigenschaften

Waschfestigkeit UNI 10560: >10000 Zyklen, sehr gut.

Trocknung (bei 25 °C und 65% r.F.): Handtrocken nach 30 Minuten; Überlackierbar nach 3 Stunden.

VERDÜNNUNG

MATmotion Supreme Matt: Farbwalze/Pinsel, erste und zweite Schicht, maximale Verdünnung 10%, in Volumen, mit Wasser.

Bei Airless-Anstrichen variiert die Verdünnung je nach dem verwendeten Gerät und dem Betriebsdruck.

HINWEISE

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25 °C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Falls nötig ist der Untergrund mit spezifischen Produkten zu erneuern oder zu befestigen.

Bei Schimmel ist die Oberfläche mit geeigneten Produkten zu behandeln. Eventuelle Ausblühungen und sandende alte Anstriche durch Bürsten oder Waschen entfernen.

Mögliche hohe Farbschichten auf Kalkbasis oder Tempera sind ganz abzunehmen. Ablagerungen von Staub, Smog usw. durch Bürsten entfernen.

Für die Vorbereitung der Unterlage mit dem Pinsel eine Schicht von verdünntem **MATmotion Primer** auftragen.

Auf der vollkommen trockenen Fläche eine erste Schicht **MATmotion Supreme Matt** mit der Mikrofaser-Farbrolle, dem Pinsel oder Airless auftragen.

Warten, bis die Oberfläche ganz trocken ist, in der Regel 3 Stunden, und eine zweite Schicht **MATmotion Supreme Matt** mit der Mikrofaser-Farbrolle, dem Pinsel oder Airless auftragen.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund, das Produkt eine Temperatur von weniger als +5 °C oder mehr als +35 °C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn diese bereits im Schatten liegen). Umgebungsfeuchtigkeit < 75%; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10%.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungschichten wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, die Verdünnung und das Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

MATmotion Supreme Matt: 9-12 m²/l pro Schicht, was sich auf Anwendungen auf glatten Untergründen mit einer mittleren Aufnahmefähigkeit bezieht. Es empfiehlt sich, die tatsächliche Ergiebigkeit mit einer Vorprobe auf der spezifischen Unterlage festzustellen.

FARBEN

Weiß und Farben aus dem **MATmotion Supreme Matt-**Farbkatalog.

VERPACKUNGEN

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1 l; 5 l; 10 l

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 0,94 l; 4,7 l; 9,4 l

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 0,93 l; 4,65 l; 9,3 l

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

MATmotion Supreme Matt (matte Anstriche für Innenwände und -decken)

EU-Grenzwert für MATmotion Supreme Matt (Kat A/a): 30 g/l (2010).

MATmotion Supreme Matt enthält maximal 5 g/l VOC (volatile organic compounds)

Das Produkt verlangt keine Gefahrenkennzeichnung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B.- Der Farbenhersteller COLORIFICIO NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.