

# Visionnaire

Rivestimento decorativo minerale per interni.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Visionnaire** è un rivestimento decorativo minerale per interni, per effetti marmorizzati o tenuemente strutturati. È composto da calce aerea, inerti selezionati, idonei leganti sintetici, e modificanti reologici per garantire un'ottima lavorabilità. **Visionnaire** è disponibile in quattro finiture:

**Base Gold, Silver, Matt, Blade.**

## IMPIEGHI

Il concetto "The City Vision" trova in **Visionnaire** l'espressione ideale per la decorazione di superfici interne sia moderne sia di grande pregio.

Con opportuni accorgimenti nel ciclo applicativo, è possibile applicare **Visionnaire** anche su:

- Intonaci civili in malta bastarda
- Intonaci nuovi premiscelati finiti a civile
- Vecchi intonaci in calce e gesso
- Intonaci deumidificanti ed aeranti
- Superfici in cartongesso
- Vecchie pitture sintetiche o minerali
- Conglomerati di varia natura minerale, purché assorbenti.

## CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: idrato di calce, dispersione acquosa di un copolimero vinil-versatico.

Massa volumica:

**Visionnaire Base Gold:** 1,53 +/- 0,05 g/ml

**Visionnaire Base Silver:** 1,53 +/- 0,05 g/ml

**Visionnaire Base Matt:** 1,56 +/- 0,05 g/ml

**Visionnaire Base Blade:** 1,53 +/- 0,05 g/ml

**Determinazione dei composti organici volatili (COV) ISO 11890:2 (non diluito) < 1 g/l**

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

La particolare formulazione di **Visionnaire Base Blade** permette di ottenere, in fase applicativa, particolari effetti di nuance con un gioco cromatico di chiaro scuro.

## DILUIZIONE

**Visionnaire:** pronto all'uso.

## AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti.

Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di supporti non coesi e sfarinanti applicare uno strato di **Decofix** (fissativo murale micronizzato) con pennello. Per supporti consistenti non sfarinanti è possibile applicare, in alternativa, uno strato di **Novaprimer** (fissativo acrilico pigmentato all'acqua) diluito, con pennello.

Attendere la completa essiccazione del supporto ed applicare, in funzione dell'effetto desiderato:

Applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a rasare. Prima che essicchi completamente rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, o con spatola inox.

Su superficie essiccata eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox, in piccole porzioni fino al completo riempimento della superficie.

Prima che essicchi completamente, ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato e compatto.

## PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLA SUPERFICIE

È possibile proteggere e decorare la superficie interna applicando **Cera Wax (Plus e varianti metallizzate)**.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica di **Cera Wax**.

## RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

## RESA

**Visionnaire:** 0,3-0,7 Kg/m<sup>2</sup> nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

## COLORI

Basi e colori cartella **Visionnaire**.

## **IMBALLI**

Confezioni da 5 Kg.

## **CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO**

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Trattandosi di prodotti a base calce è possibile che si verifichi un aumento di viscosità durante lo stoccaggio.

## **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Direttiva 2004/42/CE:

Visionnaire (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Visionnaire (cat A/I):200 g/l (2010).

Visionnaire contiene al massimo 200 g/l di COV.

Irritante / rischio di gravi lesioni oculari / irritante per la pelle / conservare fuori della portata dei bambini / evitare il contatto con gli occhi / in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.