

Wall2FloorEasyflat

Zementäre, schwindarme Ausgleichsmasse für das Beschichtungssystem „Sistema Wall2Floor“.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wall2Floor Easyflat ist eine zementäre, schwindarme Ausgleichsmasse die aus ausgewählten natürlichen Sanden, Bindemitteln und speziellen Additiven besteht, um eine perfekte Bindung mit dem Substrat und eine hervorragende maschinelle Bearbeitbarkeit zu gewährleisten.

Das Auftragen von **Wall2Floor Easyflat** kann eine zwischen 3 und 20 mm starke Dicke pro Schicht erreichen. Für eine über 3 mm starke Dicke ist es empfehlenswert, die Fläche vorher in Bereiche einzuteilen.

EINSATZBEREICHE

Vorbereitung der horizontalen saugfähigen unebenen mineralflächen

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art der Bindemittel: Weißzement und Kunstharze
Pulver

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Wall2Floor Easyflat ermöglicht die Erlangung einer kompakten und gleichmäßigen Oberfläche

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

AUFTRAGUNG

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

VERDÜNNUNG

Für jede 25 kg große Packung des Produkts 4 l sauberes Wasser benutzen. Das Produkt mit einem mechanischen Farbmixer mit spiralförmigem Stab für etwa 3 Minuten verrühren. Die erhaltene Mischung darf keine Klumpen, nicht vermischte Teile der beiden Komponenten und Unreinigkeiten aufweisen. Lebensdauer des Gemischs: etwa 20 Minuten bei einer Temperatur von 25° C, rF=60%. Die Trockenzeit hängt stark von der aufgetragenen Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Für eine bis zu 3 mm starke Dicke etwa 6-8 Stunden; für eine über 3 mm starke Dicke bis zu 3 Tagen.

HINWEISE

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der

Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

Die Produkte nicht für lange Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter +5 °C aussetzen.

Im Falle einer Lagerzeit der Produkte bei einer Temperatur um +5 °C wird empfohlen, diese vor der Anwendung an einen Ort mit angemessener Temperatur zu bringen, um sie bei einer Anwendungstemperatur, die nicht unter +10 °C liegt, aufzubewahren. Die Produkte nicht mit Verwendung von direkten Wärmequellen, Flammen, Heizkörpern o. Ä. erhitzen.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen.

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, die Verdünnung und das Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Wall2Floor Easyflat (auf Pulver bezogen): 2,5 – 6,8 kg/m² pro Schicht für eine bis zu 5 mm starke Dicke. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den effektiven Verbrauch zu bestimmen.

FARBEN

Nicht färbbar.

VERPACKUNGEN

Packungen von 25 kg.

LAGERBEDINGUNGEN DER LAGERUNG

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern in einem überdachten Lager und unter einer Temperatur zwischen +10° C e +30° C aufbewahrt.

Enthält: Zement

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Scheda tecnica: Wall2Floor Easyflat

Revisione n: 01

Data compilazione: 28-02-2017

Pag. 1 a 2

P501 Das Produkt entsprechend den nationalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

N.B.- Der FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.