

Wall2Floor Rasal

Rasante Cementizio per "Sistema Wall2Floor".

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wall2Floor Rasal è un rasante cementizio costituito da selezionate sabbie naturali, leganti ed additivi speciali che garantiscono una perfetta adesione al supporto ed ottima lavorabilità.

IMPIEGHI

Rasature orizzontali e verticali, per ulteriori informazioni consultare scheda tecnica del "Sistema Wall2Floor".

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del Legante: Cemento bianco e resine sintetiche.
Aspetto: polvere.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Wall2Floor Rasal permette di creare una superficie compatta ed uniforme.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare scheda tecnica del "Sistema Wall2Floor".

APPLICAZIONE

Consultare scheda tecnica del "Sistema Wall2Floor".

DILUIZIONE

Utilizzare 5-6 l di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di prodotto.
Miscelare il prodotto con trapano a frusta, per circa tre minuti.
Tempo di vita dell'impasto: circa 60 minuti a 25° C, UR=60%.

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Rasal (riferita alla polvere): 1,5–2,5 kg/m², nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto.

COLORI

Bianco.

IMBALLI

Sacchi da 25 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di circa 12 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

Contiene: cemento

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.