

ABC RIFLESSI

DEKO-FINISH MIT SCHILLEREFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 378

BESCHREIBUNG

ABC RIFLESSI ist ein Finish auf der Basis von Acrylharz, das für verschiedene personalisierbare Deko-Effekte sorgt. Es ist geeignet für die Realisierung besonderer Deko-Effekte in Halbtransparenz mit glänzenden, schillernden und Perlmuttschattierungen auf Untergründen, die nicht nur aus Putz, sondern auch aus Gipskarton, Laminat, Holzpaneelen und ähnlichen Produkten bestehen. Die Vielzahl und Vielseitigkeit der Effekte hängt ab von der Kreativität bei der Farbkombination zwischen Grundierung und Finish, der Auftragungstechnik, den eingesetzten Werkzeugen und dem Können des Anwenders. Der erhaltene Effekt ist ein Abdruck-Dekor mit Schattierungen und er wird umgesetzt mit traditionellen Werkzeugen wie Kunststoffspachteln, Dekorrollen, Tupfer, Schwämme oder mit Werkzeugen, die vom Anwender selbst vorbereitet werden, unter der Voraussetzung, dass sie in der Lage sind, einen Abdruck und eine Schattierung zu hinterlassen.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen - Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipspappe
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden. Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Gerüsten auftragen und eine geeignete Reifezeit abwarten, im allgemeinen 4 Wochen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: acryle harze (Wasser Basis)
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,00+0,05 kg/l
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.) außer Pulver in 30 min; in 2 Stunden fühlen.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz, Gips und Gipspappe:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen hat.
- Die Konservierungsschicht kontrollieren. Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren. - Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Bei vorhandenen alten Malereien die abbröckelnden und nicht perfekt anklebenden Teile, erneuern, während die hohen Kalk- oder Temperamalschichten komplett beheben sein müssen.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel

beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006/9410110 behandeln.
- Die Spaltungen mit geeigneten Versiegelungen verschließen.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln. - Im Inneren eine Schicht des acrylen, Mauerfixiermittels IDROFIS 4700006 oder dem mikronisierten lösungsfreien Fixiermittels ATOMO 8840001 anwenden.
- Auf Gipspappe das spezielle Isoliermittel PREPARA 4710019, pigmentiertes Isoliermittel, anwenden.
- Mindestens 2 Schichten von DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser mit einem Roller oder Pinsel auftragen.
- Im Falle, dass man Effekte, auf den gefärbten Grund erhält, DECORFOND mit der superabwaschbaren Wasserfarbe BRAVOCASA, Serie 408 in der ausgewählten Farbe ersetzen.
- Zur Anwendung von ABC RIFLESSI laut den beschriebenen Anweisungen fortschreiten.

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:
Außentemperatur: Min. +8°C/Max. +35°C Feuchtigkeit (außen): <75% Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%
- Werkzeuge: Tupfer, Schwamm, dekorativer Roller, Kunststoffkelle.
 - Auftragsschichten: 1-2
 - Verdünnung: bereit für den Gebrauch.
 - Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen.
 - Anwendungsmaßnahme: . Das Produkt direkt mit dem zuvor verwendeten Werkzeug verwenden. .Für Anwendungen mit Kunststoffspachtel, ist es ratsam das Produkt zuerst mit Pinsel zu rühren.
 - Angegebene Leistung: 8-12 m²/l für Anwendungen auf Oberflächen die glatt sind oder teilweise absorbieren. Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer vorherigen Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden.

FÄRBUNG

Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie. Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen. Die Farben CANGIANTI sind als Karten bereit. Die Farben MADREPERLA erhält man auf der Basis 3780001. Die Farben LUCIDE erhält man auf der neutralgen Basis 3780000.

LAGERUNG

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

ABC RIFLESSI

DEKO-FINISH MIT SCHILLEREFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 378

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC) Kat. L: Malerei mit dekorativen Effekten (Basis Wasser): 200 g/l ABC RIFLESSI enthält max: 100 g/l VOC

Das Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen. Verwenden Sie das Produkt nach aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen.

Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Bei Verzehr sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Sorgen stets für eine ausreichende Belüftung. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C Stabilität in ungeöffneten

Originalbehältern unter angemessenen

Temperaturbedingungen: 2 Jahre

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen für dekorative Wandoberflächen ABC RIF LESSI, Serie 378 Basierend aus acrylen Harzen (Wasser Basis) Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.