

# ABC RIFLESSI

Dekoratívna záverečná úprava s trblietavým efektom pre interiéry

séria 378

## POPIS

ABC RIFLESSI je konečná povrchová úprava na základe akrylovej živice, schopná vytvárať zosobnené dekoratívne efekty. Je určený pre realizáciu zvláštnych dekoratívnych polopriehľadných efektov, s jasnými odtieňmi trblietavými a perleťovými, na podkladoch, ktoré netvorí iba omietka ale tiež sadrokartón, lamináty, drevené panely a deriváty. Množstvo a rôznorodosť efektov závisí od kreativity v zosúladení farieb medzi podkladom a vrchným náterom, od použitej techniky, od použitých nástrojov a od šikovnosti pracovníka, ktorý náter vykonáva.

Dosiahnutým efektom je dekorácia 's nádychom' s odtieňmi a realizuje sa s tradičným náradím ako sú stierky z plastického materiálu, dekoratívne valčeky, špongie alebo s náradím pripraveným samotným realizátorom s podmienkou, že je schopný vytvoriť nádych a odtieň.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  - Betónové plochy.
  - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylové živice vo vodnej emulzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu 30 min.; na dotyk 2 hodiny.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné, postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou s prostriedkom IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001. Na sadrokartón nanášať špecifický spevňovací prostriedok PREPARA 4710019 Pigmentový izolátor.

- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nanášanie.

- V prípade, ak chceme vytvárať efekty na farebnom podklade, treba nahradiť DECORFOND vysoko odolným náterom na mokrý oter BRAVOCASA série 408 v zvolenom odtieni.

- Pristúpiť k použitiu ABC RIFLESSI podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.

(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade).

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: tampón, špongia, stierka z plastického materiálu, dekoratívny valček.

- Počet vrstiev: jedna a viac vrstiev podľa želaného efektu.

- Riedenie: pripravený na použitie

- Očistenie náradia: vodou ihneď po použití.

- Používané spôsoby:

.Naniesť produkt a spracovať ho priamo pomocou zvoleného náradia.

.Pre nanášanie stierkou z plastickej hmoty sa odporúča rozotrieť produkt štetcom.

- Orientačná výdatnosť: 8-12 m<sup>2</sup>/l pre nátery na hladké a stredne savé podklady. Spotreba materiálu sa však značne mení na základe typu realizovaného efektu, odporúča sa predbežná skúška.

## ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie. V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

Odtiene CANGIANTI sú odtiene pripravené podľa zoznamu.

Odtiene MADREPERLA sa získajú zo základného náteru 3780001. Odtiene LUCIDE sa získajú zo základného náteru neutrálneho 3780000.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30°C

Minimálna teplota uchovania: +5°C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak

# ABC RIFLESSI

Dekoratívna záverečná úprava s trblietavým efektom pre interiéry

séria 378

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. L: nátery s dekoratívnymi efektmi (základ voda): 200 g/l (2010)

ABC RIFLESSI obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle Európskej smernice 1999/45/CE a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter pre interiéry s trblietavým efektom Nanášanie, na vopred pripravené podklady, vrchného náteru s polopriesvitným efektom ABC RIFLESSI séria 378, na základe akrylovej živice, v množstvách závislých od absorpčnej schopnosti podkladu a od typu efektu.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m2.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*