

ANTICA CALCE ELITE

VOPSEA MINERALĂ TRADIȚIONALĂ ITALIANĂ PENTRU EXTERIOARE-INTERIOARE

seria 930

DESCRIERE

ANTICA CALCE ELITE este un finisaj mural pentru exterior și interior, pe bază de liant mineral modificat cu aditivare organică. Dotat cu transpirabilitate ridicată și absorbție scăzută de apă, reproduce efectul opac tipic al vechilor decorațiuni pe bază de var. Produsul aplicat este neted la atingere, opac și bogat în umbre moi.

ANTICA CALCE ELITE permite decorarea oricărui spațiu cu o gamă amplă de nuanțe, reproducând stilul vechilor lucrări pe bază de var din tradiția italiană, ideal pentru restructurarea suprafețelor istorice și contemporane.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: var stins
- liant organic <5%
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+

- Clasificare UNI EN 1062-1: (vopsele pentru exterior)
- .Strălucire EN ISO 2813: clasa G3 (<10, opac)
- .Grosime peliculă uscată ISO 3233: clasa E2 (50-100 μm)
- .Granulometrie EN ISO 1524: clasa S1 (<100 μm, fină)

- .Nivel de permeabilitate vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: clasa V1
- (Sd<0,14 m, ridicat) Sd=0,10 m pentru o grosime de 0,6 mm.
- .Permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: clasa W2 (0.1-0.5)
- .Rezistență la fisurare UNI EN 1062-7A: clasa A0 (irelevant)
- .Permeabilitate la CO2 UNI EN 1062-6: clasa C0 (irelevant)

Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ± 0,05 kg/l
 - Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
- Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
 - Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă.
- În caz contrar, aceasta trebuie refăcută sau consolidată cu

produse specifice.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 sau cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați eventualele eflorescențe prezente cu ajutorul unei perii sau prin spălare.
- Eliminați eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera vechi.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului. Găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările aflate la interior pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006

sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110; la exterior este preferată efectuarea

nivelărilor cu produse de aceeași natură cu tencuiala prezentă sau cu BETOMARC 9450150 sau RASAMIX 9440160

- Atât la interior, cât și la exterior, fisurile trebuie lărgite în mod adecvat și umplute cu ipsos sau produse analoge.

- Curățați stucaturile și peticiurile cu glaspaper.

- Doar în prezența suprafețelor deosebit de fărâncioase aplicați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- În cazul fondurilor neomogene, cu vopsele organice sau minerale vechi, stucaturi, retușuri, uniformizați în prealabil prin aplicarea fondului MARCOSIL GRIP 9310019.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat, după care aplicați ANTICA

CALCE ELITE conform modalităților prezentate în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Deoarece uscarea și carbonatarea produsului ANTICA CALCE ELITE, la fel ca în cazul tuturor produselor pe bază de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate, este recomandată aplicarea sa la temperaturi cuprinse între +10°C și +35°C și la o umiditate relativă a mediului de <75%.

- Evitați aplicațiile sub acțiunea directă a soarelui.

- Expunerea suprafețelor tratate cu produse de finisare pe bază de var la agenții atmosferici, ploaie, umiditate ridicată sau temperatură scăzută poate genera fenomene de albire a produsului de finisare în timpul procesului de carbonatare. Acest fenomen poate deveni

ANTICA CALCE ELITE

VOPSEA MINERALĂ TRADIȚIONALĂ ITALIANĂ PENTRU EXTERIOARE-INTERIOARE

seria 930

ireversibil în condiții extreme.

- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului,

în mod normal (la 20 °C) după aproximativ 72 ore.

- Unelte: pensulă, rol, pistol.

La aplicarea stratului final este posibilă crearea unor efecte cromatice decorative prin utilizarea unui burete.

- Nr straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluție: primul strat cu 25-30% apă; straturile următoare cu 15-20%.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 8-10 mp/l Acest consum se referă la aplicările pe suporturi netede și cu un grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu un test preliminar pe suportul specific.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548, rezistenți la substanțe bazice.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss≤25@60°) (bază Apă): 30 g/l (2010)

Cat. A/c: vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (bază Apă): 40 g/l (2010)

Conține max: 0,5 g/l VOC

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea minerală pentru exterioare-interioare.

Aplicare, pe suprafețe pregătite în prealabil, a produsului ANTICA CALCE ELITE seria 930, finisaj mural pe bază de liant mineral modificat cu aditivare organică, dotat cu transpirabilitate mare și absorbție scăzută de apă, în cel puțin 2 straturi în cantitățile determinate de absorbția suportului.

Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.