

# CADORO VELVET

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SAMETOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 377

## POPIS

Elegantní a rafinovaný konečný nátěr pro interiéry, který reprodukuje efekt sametu, bohatý na stínování a hebký na dotek, určený jak pro klasické historické prostředí, tak i pro moderní kontext.

Dovoluje uspokojit ty nejnáročnější požadavky na dekorativnost, v závislosti na fantazii a použité technice.

Snadný k použití, je určený k nanášení na podklady vytvořené produktem DECORFOND 3880019.

## INFORMACE O POUŽITÍ

K použití v interiérech na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
  - Betonové podklady.
  - Podklady ze sádry a kartonsádry.
  - Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
  - Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.
- Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsání v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nenanášet na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
  - Pigmenty a plniva: duhová plniva
  - Ředidlo: voda
  - Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+
  - Hustota UNI EN ISO 2811-1: 1,10 ± 0,05 kg/l
  - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztahena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek 1 hodinu; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

- Omítkové, sádrové a kartonsádrové podklady:
- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.
  - Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.
  - Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.
  - Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..
  - Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatměte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.
  - Zatměné a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.
  - Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo

- RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.
- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdíva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.
  - Naneste nejméně dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 naředeného na 30-35 % vodou pomocí válečku nebo štětce, aby se vytvořil jednolitý podklad, který je ideální pro nanášení produktu. Nedoporučuje se použití jiných podkladových materiálů.
  - Přistupte k nanášení výrobku CADOR VELVET podle postupu v návodu na použití.
- \*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:  
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relativní vlhkost prostředí: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkost podkladu: <10%
- Nářadí: štětec, plastové/nerez hladítko
- Počet vrstev: 2
- Ředění: připraveno k použití
- Způsoby použití:  
- Nanášejte CADORO VELVET na suchý podklad štětcem nebo plastovým nebo nerez hladítkem a stejnoměrně ho roztlákejte.  
Po zaschnutí naneste plastovým nebo nerez hladítkem ještě jednu vrstvu a provádějte nástrojem rotační pohyby po protisměrných souřadnicích, čímž se vytvoří efekt sametu.
- Přibližná vydatnost: 3-5 m<sup>2</sup>/l při dvou vrstvách v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

## ZABARVENÍ

- Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.
- Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548.
- V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

- Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C  
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C  
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)  
Kat. A/I: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l

# CADORO VELVET

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SAMETOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY

serie 377

(2010)

obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

## HESLO TEXTU

Používat na předem připravené interiérové povrchy a nanášet závěrečnou úpravu se sametovým efektem CADORO VELVET série 377, na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi, alespoň ve 2 vrstvách, podle uvedené vydatnosti.

Dodávka a provozní příprava materiálu € ..... na m<sup>2</sup>.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico non sostituisce alcun altro foglio.*