

# CADORO VELVET

Acabado decorativo efecto aterciopelado para interiores

serie 377

## DESCRIPCIÓN

Elegante y refinado acabado para interiores que reproduce el efecto aterciopelado, rico en sombras y suave al tacto, indicado sea en ambiente clásicos de época que en contextos modernos.

Permite de satisfacer las mas sofisticadas exigencias decorativas, según la fantasía y la técnica aplicativa.

Fácil de aplicar, provee la aplicación sobre el fondo preparado con DECORFOND 3880019.

## INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interior en:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturalezas minerales también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.

No aplicar sobre soportes frescos.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero acrílico en emulsión acuosa.
  - Pigmento y carga: carga iridiscente.
  - Solvente: agua.
  - Clasificación Indoor Air Quality: A+
  - Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1:  $1,10 \pm 0,05$  kg/l
  - Reacción al fuego EN 13501-1: Clase A2 s1 d0
- Se refiere a un consumo no superior al indicado y a una aplicación sobre superficie incombustible.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto 1 hora; pintar encima en 6 horas.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y madurado.
- Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- en presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 o con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
  - Remover cepillando, o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
  - Quitar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
  - Nivelar las irregularidades del soporte y tatar los huecos, desconchones, grietas y desniveles con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.
  - Lijar las estucaduras y parches con papel de lija, quitar el polvo.

- Seguir eventuales rasados sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.

- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 Fijador mural acrílico al agua o Fijador micronizado "solvent free"ATOMO 8840001.

- Aplicar al menos dos capas de DECORFOND 3880019 diluido al 30-35% con agua, a rodillo o pincel para obtener un soporte homogéneo ideal para la aplicación.

Es desaconsejado el uso de otros fondos.

- Proceder con la aplicación de CADORO VELVET como viene indicado en las modalidades aplicativas.

\* (Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico – Consultar la ficha técnica relativa)

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: pincel, llana de plástico/inox

- N° capas: 2

- Dilución: listo para su uso

- Modalidad aplicativa:

- Distribuir CADORO VELVET sobre fondo seco, con pincel o llana de plástico o acero extendiendo el producto de modo uniforme.

Cuando seque, aplicar con llana de plástico o acero otra capa creando con el utensilio rotaciones en direcciones contrapuestas realizando un tallado aterciopelado.

- Rendimiento indicativo: 3-5 m<sup>2</sup>/l en dos capas en función del aspecto deseado y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

## PINTADO

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico.

El producto también es tinteable con los colorantes COLORADO serie 548.

En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable remezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

## ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

# CADORO VELVET

Acabado decorativo efecto aterciopelado para interiores

**serie 377**

Cat. A/I: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200 g/l (2010)

Contiene max: 200 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

## CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Aplicaciones, sobre superficies interiores ya predispuestas, de acabado decorativo efecto aterciopelado CADORO VELVET serie 377, a base de copolímero acrílico en emulsión acuosa, en al menos 2 capas según el rendimiento indicado.

Confeccionamiento y puesta en obra del material € ..... el m2.

*El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.*