

CADORO VELVET

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ Z AKSAMITNYM EFEKTEM

Seria 337

OPIS

Eleganckie i wyrafinowane wykończenie dekoracyjne do wnętrz, tworząca efekt aksamitu, charakteryzująca się bogatym cieniowaniem i miękka w dotyku, zalecana zarówno do klasycznych, zabytkowych wnętrz, jak i do nowoczesnych pomieszczeń. Jest w stanie sprostać najbardziej wyszukany wymaganiom w zakresie dekoracji wnętrz, oferując różne efekty w zależności od techniki aplikacji oraz od fantazji osoby wykonującej aranżację. Łatwo się nakłada, należy ją nanosić na podkład wykonany przy użyciu produktu DECORFOND 3880019.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'. Nie nakładać na świeże podłoża

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze iryzujące
- Rozpuszczalnik: woda
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina; nanoszenie drugiej warstwy po 6 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz

środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.
- Nałożyć CADORO VELVET w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża: Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C Wilgotność względna otoczenia: <75% Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: pędzel, paca z tworzywa sztucznego/ze stali nierdzewnej.
- Ilość warstw: 2
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.
- Sposób nakładania:
 - Nałożyć CADORO VELVET na suche podłoże, równomiernie rozprowadzając produkt za pomocą pędzla albo pacy z tworzywa sztucznego lub ze stali.
 - Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć kolejną, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego lub ze stali, wykonując narzędziem koliste ruchy w przeciwnych kierunkach i

CADORO VELVET

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ Z AKSAMITNYM EFEKTEM

Seria 337

tworząc w ten sposób przetarcia z aksamitnym efektem.

- Orientacyjna

wydajność: 3-5 m²/l na dwie warstwy, w

zależności od żądanego efektu, w przypadku gładkich powierzchni o średniej

chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez

przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

BARWIENIE

Barwienie można uzyskać za pomocą systemu barwiącego.

Produkt może być barwiony także za pomocą środków barwiących COLORADO seria 548.

W przypadku używania różnych wyrobów zaleca się wymieszanie ich między sobą, w celu uniknięcia lekkich różnic w odcieniach.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Nałożenie na

wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne co najmniej 2 warstw

dekoracyjnej farby wykończeniowej z aksamitnym efektem CADORO VELVET seria 377

na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.

Dostawa i nałożenie

materiału € za m².

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA