

CADORO VELVET

Dekoratívna záverečná úprava so zamatovým efektom pre interiéry

séria 377

POPIS

Elegantný a zjemnený vrchný náter pre interiéry, ktorý napodobňuje efekt zamatu, bohatý na tieňovanie a mäkký na dotyk, vhodný pre klasické prostredia historického obdobia ako aj pre moderné celky.

Dokáže uspokojiť najrafinovanejšie dekoratívne požiadavky podľa fantázie a techniky používania.

Jednoduché používanie, uvažuje s náterom na základ pripravený pomocou DECORFOND 3880019.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojíva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
 - Pigmenty a plnivá: dúhové plnivá
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jedna hodina; schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné, postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiacieho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Nedoporučuje sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku CADOR VELVET ako je uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nariadenie: štetec, hladítko z plastického materiálu / nerezu.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: pripravený na použitie

- Spôsoby nanášania:

- Naniest' CADORO VELVET na suchý podklad, štetcom alebo hladítkom z plastickej hmoty alebo oceľovým, a rovnomerne ho rozotrieť.

Po vysušení, naniest' hladítkom z umelej hmoty alebo z ocele ďalšiu vrstvu a vytvárajúc nástrojom krúživé pohyby v protiidľahých smeroch vytvoriť zamatový vzhľad.

- Orientačná výdatnosť: 3-5 m²/l v dvoch vrstvách podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

Výrobok je navyše zafarbitelný farbivami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200

CADORO VELVET

Dekoratívna záverečná úprava so zamatovým efektom pre interiéry

séria 377

g/l (2010)

Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Nátery, na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnym vrchným náterom so zamatovým efektom CADORO VELVET série 377, na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa uvedenej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni contenute in questo tecnico foglio rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, tuttavia, non si assume la responsabilità del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.