

COLOREVIVO

PEINTURE À L'EAU SUPER LAVABLE POUR INTÉRIEUR – HAUT RENDEMENT MÉTRIQUE ET FORTE COUVERTURE – SÉCHAGE RAPIDE

série 361

DESCRIPTION

COLOREVIVO est une peinture à l'eau super lavable, à base de liants en dispersion aqueuse. Elle offre des finitions de haute qualité, opaques et uniformes, permettant une réoccupation rapide des locaux peints. Hautes performances, excellent point de blanc et pouvoir masquant à forte couverture, même dans les couleurs intenses. Permet d'obtenir un résultat propre et précis grâce à la réduction des éclaboussures lors de l'application au rouleau ou au pinceau. Cette peinture inodore, à faible teneur en composés organiques volatiles et exempte de formaldéhyde et de plastifiants ajoutés garantit un grand confort d'habitation.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
 - Surfaces en béton.
 - Surfaces en plâtre et placoplâtre.
 - Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
 - Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.
- Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 10i
-Nature du Liant: polymère synthétique modifié en dispersion aqueuse.
-Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

-Classification UNI EN 13300:
.Résistance au frottement humide selon EN ISO 11998: classe 2
.Degré de brillant selon EN ISO 2813: <5 sous 85°, très mat
.Pouvoir masquant selon EN ISO 6504-3: classe 1 par en rendement de 7 mq/l

Autres caractéristiques

- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
 - Résistance au lavage selon UNI 10560: >5000 cycles, excellente
 - Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 min; recouvrable en 2 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
A support sec appliquer une couche de produit de fixation à l'eau IDROFIS 4700006, ou de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001. Sur le placoplâtre appliquer le

produit de fixation spécifique PREPARA 4710019 Isolant de fixation pigmenté. En général, sur des surfaces présentant farinage, en présence de faibles épaisseurs de anciennes peintures à la détrempe ou peintures détériorées, appliquer le produit de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique - Consulter la fiche technique).

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
- Eviter les applications sous l'action directe du soleil.
- Outils: rouleau en laine ou en microfibre, brosse, airless.
- Nombre de couches: 2 couches.
- Diluant: eau.
- Dilution: au rouleau à 20-25%; au brosse à 40-45%.
- Pour les applications à airless la dilution varie selon l'appareil et la pression de service utilisés.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 10-14 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique et avec les colorants COLORADO série 548.

ATTENTION: pour les teintes dérivantes de la base transparente il est conseillée une dilution maximale à 20% avec de l'eau.

En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/a: Intérieur mate murs et plafonds (gloss <25@60°)

PA: 30 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus

COLOREVIVO

PEINTURE À L'EAU SUPER LAVABLE POUR INTÉRIEUR – HAUT RENDEMENT MÉTRIQUE ET FORTE
COUVERTURE – SÉCHAGE RAPIDE

série 361

d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture à l'eau super lavable, opaque à forte couverture, inodore, à faible teneur en composés organiques volatiles, exempte de plastifiants, rapide à sécher.

Application, sur des surfaces déjà préparées, de la peinture à l'eau COLOREVIVO série 361 à base de résines synthétiques modifiées en dispersion aqueuse, en au moins 2 couches selon les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et mise en œuvre du matériel €/m².

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322