

FUMEX 2 FINITURA

SUPERPERIVA BOJA PROTIV MRLJABEZ MIRISA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE

cod. 4460229

OPIS

FUMEX 2 FINITURA je boja na bazi vode za unutarnje zidove baršunastog izgleda, specijalno formulirana za kompletiranje sistema FUMEX 1 PRIMER /FUMEX 2 FINITURA, pogodan za bojanje zidova koji su zamazani sa mrljama od nikotina, kave, kuhinjskimh masnoća, vina, flomastera, tinte, čađi itd.

Radi jednostavnog nanašanja, odlične prionjivosti i velike otpornosti na pranje i brzinom sušenja FUMEX 2 FINITURA jako je pogodna za bojanje lokala, barova, restorana itd.,

Radi velike otpornosti na prljavštinu i efikasnog efekta blokiranja mrlji, FUMEX 2 FINITURA blokira ispriječava izbijanje mrlja na površine koje su najviše podložne prljanju kod (pored aparata za kavu, pećnice, radiatora itd.)

FUMEX 2 FINITURA ostvaruje završni sloj niske prionjivosti prljavštine, visoke pokrivenosti, dobre paropropusnosti, odličnu otpornost na pranje sa deterdžentima i dezinfekcijskim sredstvima, bez ispuštanja mirisa.

Efikasnost sistema protiv mrlja razvija se kroz povezanu uporabu dvaju proizvoda FUMEX 1PRIMER za pripremu podloge i FUMEX 2 FINITURA kao završni premaz.

Jako pogodan za nanašanje na unutarnje površine do određene visine koju možemo dostići svakodnevnim čišćenjem, bilo u industrijskim prostorima, hotelima, restoranima, pekarama, menzama itd.

Aditiviran sa COMBAT-om 444, jako je pogodan za nanošenje na visoke stropove i zidove koje ne možemo dostići svakodnevnim čišćenjem.

FUMEX 2 FINITURA odgovara D.L. br.155 od 26/05/1997. koje izvršava direktive 93/43/CEE i 96/3/CEE u predmetu „korektna higijenska praksa u prehrambenom sektoru“.

Zakon ne previđa uporabu proizvoda koji podliježu normi UNI 11021:2002 za bojanje prostora gdje se skladišti i manipulira već zapakiranim prehrambenim proizvodima.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva.
- Betonske površine
- Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
- Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.

Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".

Ne nanositi na svježije alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

FUMEX 2 FINITURA nije pogodan za bojanje bazena i posuda za tekuće prehrambene proizvode (voda, pivo, vino itd.)

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: kopolimer modificiranih sintetskih smola u vodenoj disperziji.
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,47±0,03 kg/l
- Viskozitet kod punjenja po UNI 8902: 24000± 4000 cps na 25 °C (Brookfield rotacioniviskozimetar)
- Sjajnost UNI EN ISO 2813: <5, jako malo.

- Otpornost na pranje UNI 10560: >5000 ciklusa, odlična
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 30 minuta; naredni slojevi mogu se nanositi nakon 4 sata.
- *Zadržavanje prljavštine UNI 10792: DL=1,50 jako nisko
- *Pokrivna moć UNI ISO 6504-1: 99,68%
- *Ispuštanje mirisa: ništa
- *Otpornost na posebna sredstva za pranje UNI EN ISO 2812-1: nema promjene
- *Otpornost na dezinfekcijska sredstva UNI EN ISO 2812-1: nema promjena
- *Otpornost na pljesan: 0 = ne razvija se (sa dodatkom od 1% COMBAT 444.
- *Rezultat testiranja br. 163/L od 18.10.2005 izdan Od GFC CHIMICA iz Ferare prema Normi UNI 11021:2002

PRIPREMA PODLOGE

Podloge od žbuke, gipsa i gips ploča

- Osigurati da je površina potpuno suha i pripremljena. Ako je potrebno, ponovno izravnati ili učvrstiti upotrebom odgovarajućih proizvoda. Ako je plijesan prisutna, tretirati podlogu COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje plijesni i sa COMBAT 333 obnavljačem. Za zaštitu od mogućeg pojavljivanja plijesni, dodati proizvodu aditiv protiv plijesni COMBAT 111.

- Očistiti ili oprati kako bi se uklonilo eventualno ljuštenje i oljuštena stara boja. U cijelosti ukloniti sve slojeve boja na bazi vapna ili unutarnjih boja koji ne prijanjaju u potpunosti.

- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale naslage

- Poravnati sve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore u unutarnjim prostorima sa TAMSTUCCO.

- Pukotine bilo na površinama moraju biti prikladno proširene i ispunjene kitovima ili sličnim proizvodima.

- Provjeriti da je podloga potpuno suha i nanijeti jedan sloj FUMEX 1PRIMER razrijeđenog s a vodom 10-15%

- Nastaviti sa nanošenjem FUMEX 2 FINITURA, u razmaku od najmanje 4 sata između premaza (pri 25°C i 65%R.V.) ili u svakom slučaju nastaviti sa nanošenjem na posve suhu podlogu prema Uputstvu za nanošenje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativna vlažnost okoline: <80%

Vlažnost podloge: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: kist, valjak.

- Broj slojeva: najmanje 2 sloja.

- Razrijeđivanje: spreman za uporabu ili max.10% sa vodom.

- Čišćenje alata: odmah nakon uporabe sa vodom.

- Prosječna potrošnja: 14-16 m²/l za 1 sloj na srednje upijajućim podlogama. Potrebno je isprobati potrošnju na svaku pojedinu podlogu.

- Kako bi postigli maksimalnu pokrivenost mrlja potrebno je drugi sloj nanijeti kad je prvi potpuno suh.

Niske temperature i vlažnost osjetno produžuju vrijeme čekanja za drugi sloj.

NIJANSIRANJE

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



FUMEX 2 FINITURA

SUPERPERIVA BOJA PROTIV MRLJABEZ MIRISA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE

cod. 4460229

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. I: visoko unčikovite monokomponentne boje (na bazi vode): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

FUMEX 1 sadrži max: 140 g/l VOC

Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/803/03 i naknadne ispravke i usklađenja.

Proizvod upotrebljavati sukladno postojećim higijenskim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne odlagati spremnike u okoliš; dopustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro prozračenim prostorijama. U slučaju dodira sa očima, odmah obilno isprati vodom. U slučaju gutanja, odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati spremnik ili etiketu proizvoda. Ne odlagati ostatke u odvođe, vodene odvođe ili tlo.

Za dodatne informacije pogledati sigurnosni list.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.