

GLOBAL ALLUMINIO

SYNTECKÝ HLINÍKOVÝ EMAIL

kód 220S170

POPIS

GLOBAL ALLUMINIO je špecifický email na kovové podklady vo všeobecnosti v interiéri a exteriéri.

Výrobok má metalický vzhľad, veľmi dobre kryje, dobre prilieha k podkladu a má značnú odolnosť na atmosférické vplyvy.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodné vonku aj vo vnútri na kovové podklady.

Vhodné aj na asfaltové izolácie striech.

POZOR: vrchný náter v hliníkovom kovovom odtieni nie je vhodný na dekoráciu kovových povrchov, brán, zábradlí, schodísk, madiel a ďalších doplnkov, vyžadujúcich stabilný kovový lesk či zvýšenú odolnosť voči oteru.

Hliníková metalíza, obsiahnutá v tomto laku s lesklým kovovým efektom pri styku s atmosférickými plynmi stráca lesk vplyvom povrchovej oxidácie. Získaný matný povrchový povlak z oxidu hlinitého, vytvorený oxidáciou môže byť pri otere príčinou zašpinenia rúk tmavými časticami.

Pre zamedzenie tohoto efektu naneste na plochu jednu vrstvu ochranného náteru DECORFILM, kód 3740230/3740238 v lesklom či satinovanom prevedení, podľa želaného vzhľadu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Pôvod pojiva: syntetické živice
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,01±0,02 kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 72±24 cps (rotačný viskozimeter Rotathinner pri 25 °C)
- Lesk UNI EN ISO 2813: >85 uhol snímania 60°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 3 hodiny; na dotyk za 7 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 16 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu nikdy nenatretého:

- Odstrániť prípadné celistvé okuje a každú stopu hrdze pomocou komerčného opieskovania (stupeň SA2), alebo vykonať mechanické alebo ručné očistenie. Na odstránenie hrdze v ťažko dostupných oblastiach použiť odstraňovač hrdze RUGISTOP 5900100.

- V prípade nových povrchov, ktoré nemajú okuje alebo hrdzu stačí dostatočne odmasť podklad s riedidlom na umývanie.

- Oprášiť povrch, presvedčiť sa, že podklad je úplne suchý a naniesť 2 vrstvy antikorožného náteru SATURNO série 191.

- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu GLOBAL ALLUMINIO.

'Povrchy zo železného kovu predtým už natretého:

- Odstrániť vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a hrdzu mechanickým alebo ručným očistením, dôkladne obrúsiť staré nátery dobre zakotvené do podkladu, aby sa zdrsnili. Na odstránenie hrdze v ťažko dostupných oblastiach použiť odstraňovač hrdze RUGISTOP 5900100.

- V prípade povrchov značne poškodených sa odporúča

úplne odstrániť prítomnú hrdzu pomocou opieskovania stupňom SA2 1/2, alebo použitím prostriedku SVERNICIATORE SM10 5610014 a následným dôkladným mechanickým alebo ručným očistením.

- Naniesť 2 vrstvy antikorožného prostriedku SATURNO série 191 na povrchy dôkladne očistené a suché.

- Opieskované povrchy na čistý kov musia byť pokryté prvou vrstvou antikorožného prostriedku do 8 hodín.

- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu GLOBAL ALLUMINIO.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.

- Náradie: štetec, striekanie.

- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.

- Produkt je pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: 2

- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010 alebo Dil. Sintetico 5210011 ihneď po použití.

- Orientačná výdatnosť: 5-6 m²/l na 2 vrstvy čo zodpovedá 60 mikrónom hrúbky suchého filmu.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii vo farbe hliníka.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)

Obsahuje max: 500 g/l VOC

Horľavý

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Nanášať syntetický email GLOBAL ALLUMINIO na určené podklady v aspoň dvoch vrstvách s minimálnou spotrebou 165 ml/m².

GLOBAL ALLUMINIO

SYNTECKÝ HLINÍKOVÝ EMAIL

kód 220S170

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.