

# GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

URETÁNOVÝ EMAIL NA OCHRANU PROTI RZI - LINIE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - SATÉNOVÝ

## Serie 224

### POPIS

Uretánový-alkydový email s rozpouštědlem, určený pro exteriéry a interiéry. Je určen především pro profesionální použití. Krycí povrchová úprava pro dřevo, kov a jiné, předem připravené materiály.

Vyznačuje se antikorozivním efektem, vhodným také pro použití jak jediný přípravek na kovové povrchy. Dále se vyznačuje vysokou ochranou podkladu, s mimořádně vysokou životností, díky technologii HALS (Hindered Amine Light Stabilizer - světelný stabilizátor ze stéricky stíněných aminů), který zpomaluje zhoršení jeho stavu, způsobeno atmosférickými vlivy.

Je snadno použitelný a vyznačuje se vynikající plností a schopností vytvoření vyrovnávací vrstvy. Rozsáhlá doba zpracovatelnosti při aplikaci štětkou i válečkem. Je odolný vůči otěru a vůči nejběžnějším čisticím prostředkům, používaným v domácnosti.

### INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný na:

Nové i staré, a předtím lakované, dřevěné povrchy; jako dveře, výplně otvorů, soklové lišty, trámy, panely apod. (jakýkoli dřevěný výrobek, který vyžaduje profesionální nebo kutilskou aplikaci nátěru).

Nové, staré i předtím lakované povrchy ze železného kovu a ocelových slitin, jako jsou brány, zábradlí, kovové výplně otvorů apod.

Pozinkované povrchy, plasty (PVC) nebo vhodně ošetřené lehké slitiny.

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: alkydové-uretánové pryskyřice

- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l v závislosti na barevných odstínech

- Lesk podle UNI EN ISO 2813: 25-30, úhel čtení 60°

- Schnutí (při 25 °C a 65% R.V.): 90 min mimo dosah prachu; na dotek v průběhu 5 hodin; umožnění aplikace dalšího nátěru stejného přípravku po nejméně 16 hodinách.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z železného kovu, který nebyl nikdy předtím lakován:

- Odstraňte případnou přítomnost kompaktního a přilnavého kalamínu a jakékoli stopy rzi, a to pískováním typu dostupného v běžném prodeji (stupeň SA2), nebo proveďte mechanické nebo manuální čištění. Pro odstranění rzi z těžko dosažitelných prostor použijte konvertor RUGISTOP 5900100.

- V případě nových povrchů, které se nevyznačují přítomností kalamínu nebo rzi, stačí odmastit podklad mycím ředidlem.

- Oprašte povrch a ujistěte se, že podklad je dokonale suchý; poté aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

- Při aplikaci v exteriéru, na povrchy vystavené působení agresivního prostředí, se doporučuje aplikovat 2 vrstvy přípravku proti rzi SATURNO série 191 nebo PRIMER série 163. Po nejméně 16 hodinách aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

Povrchy z již lakovaného železného kovu:

- Odstraňte vrstvy odlupujících se starých nátěrů a přítomnou rez mechanickým nebo manuálním očištěním a smirkovým papírem obruste staré nátěry, dobře ukotvené k podkladu, kvůli jejich zdrsnění. Pro odstranění rzi z těžko dosažitelných prostor použijte konvertor RUGISTOP 5900100.

- Odstraňte prach z podkladu.

- Aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

- V případě poškozených povrchů se doporučuje úplně odstranit staré nátěry a rez prostřednictvím pískování na stupeň SA2 1/2, nebo použitím ODSTRAŇOVAČE LAKU SM10 5610014 a následným důkladným mechanickým nebo manuálním očištěním.

- Povrchy pískované až po bílý kov musí být do 8 hodin pokryty dvěma vrstvami přípravku proti rzi SATURNO série 191 nebo PRIMER série 163.

- Po nejméně 16 hodinách aplikujte 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA.

Povrchy z nového dřeva:

- Obruste nasucho smirkovým papírem kvůli odstranění zvednutých vláken;

- Očistěte povrchy a odstraňte zbytky z obrábění a případnou pryskyřici vhodným ředidlem;

- Zkontrolujte, zda dřevo není příliš vlhké;

- Na měkkých a suchých dřevěch, nebo na dřevěch s nadměrnou nasákavostí, aplikujte jednu vrstvu impregnačního přípravku MARCONOL IMPREGNANTE série 843 a lehce obruste nasucho smirkovým papírem.

- Pro zajištění větší plnosti krycí povrchové úpravy aplikujte 1-2 vrstvy podkladového nátěru MARCONOL ORIENTALITE 1450519 a obruste jej smirkovým papírem.

- Proveďte aplikaci přípravku GLOBAL ULTRA.

Povrchy z již lakovaného dřeva:

- Zkontrolujte stav starých nátěrů a odstraňte odlupující se a nedokonale přiléhající části.

- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu. Otvory, praskliny a vady lze ošetřit přípravkem TAMSTUCCO 9400006 pro dřevo v interiéru.

- Obruste smirkovým papírem a očistěte.

- Pro zajištění větší plnosti krycí povrchové úpravy aplikujte 1-2 vrstvy podkladového nátěru MARCONOL ORIENTALITE 1450519 a obruste jej

# GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

URETÁNOVÝ EMAIL NA OCHRANU PROTI RZI - LINIE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - SATÉNOVÝ

## Serie 224

smirkovým papírem.

- Provedte aplikaci přípravku GLOBAL ULTRA.

Pozinkované povrchy a povrchy z hliníku nebo lehkých slitin:

- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte případné stopy oxidů.

- Provedte důkladné odmaštění vhodnými alkalickými roztoky nebo ředidlem.

- Odstraňte jakékoli stopy prachu a provedte aplikaci univerzálního antikorozivního podkladového přípravku PRIMER, kód 1630307 na dokonale suchý podklad.

- Natřete přípravkem GLOBAL ULTRA.

Povrchy z plastu (PVC):

- Obruste povrch smirkovým papírem kvůli jeho jemnému zdrsnění.

- Odmastěte podklad vhodným ředidlem a očistěte jej.

- Aplikujte jednu vrstvu univerzálního podkladového přípravku PRIMER 1630307;

- Po nejméně 12 hodinách aplikujte na dokonale očištěný a suchý povrch 2 vrstvy přípravku GLOBAL ULTRA. Na jiných plastových materiálech než PVC je vhodné zkontrolovat přilnavost prostřednictvím praktických zkoušek na specifickém povrchu.

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 10 %

- Vyhněte se aplikacím za přítomnosti povrchového kondenzátu nebo za působení přímého slunečního záření.

- Nářadí: štětka, vlněný váleček s krátkým vlasem, stříkáč výbava.

- Před ředěním přípravek důkladně promíchejte.

- Ředidlo: Acquaragia 5200010 nebo Dil. Sintetico 5210011.

- Ředění: 3-5 % pro aplikace štětkou a válečkem; 10 % pro aplikace nastříkáním.

- Počet vrstev: 2

- Použité nářadí je třeba očistit přípravkem Acquaragia 5200010 nebo Dil. Sintetico 5210011, a to ihned po použití.

- Orientační spotřeba: 6-7 m<sup>2</sup>/l ve 2 vrstvách, odpovídajících tloušťce suché vrstvy 60 mikronů.

### ZABARVENÍ

Přípravek je dodáván v barvách palety barev a lze jej zabarvit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

V případě použití odlišné výroby barevného přípravku nebo dokončovacích prací s přípravkem připraveným podle barevné škály, se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

### SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 3 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednosložkové nátěry (základ rozpouštědlo): 500 g/l (2010)

Obsahuje max: 500 g/l VOC.

Hořlavá.

Výrobek musí být používán dle platných hygienických a bezpečnostních norem. Po použití nerozhazovat obaly po okolí, zbytky nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad.

### HESLO TEXTU

Uretánový email na ochranu proti rzi, určený pro exteriéry i pro interiéry.

Aplikace syntetického emailu GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO, série 224, s obsahem alkydových-uretánových pryskyřic s antikorozivním účinkem, nejméně ve 2 vrstvách, pro exteriéry/interiéry, na již připravené povrchy, s minimální spotřebou 100 ml/m<sup>2</sup>.

Dodání a aplikace materiálu: ..... € za m<sup>2</sup>.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni fornite in questo foglio tecnico, rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica. In ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi precedente foglio con il numero +39 0418520527.*