

GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

EMAIL ANTIRUGINĂ URETANIC GAMA PROFESIONALĂ – SATINAT

seria 224

DESCRIERE

Email antirugină uretanic alchidic cu solvent, pentru exterior și interior. Foarte indicat pentru utilizarea profesională. Finisaj acoperitor pentru lemn, metal și alte materiale pregătite în prealabil.

Efect anticoroziv, adecvat și pentru utilizări ca produs unic pe suprafețe metalice. Grad înalt de protecție a suportului, extrem de rezistent în timp grație tehnologiei HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), ce încetă-nește degradarea provocată de agenții atmosferici.

Simplu de aplicat, cu capacitate excelentă de umplere și nivelare. Perioadă lungă de prelucrabilitate, atât cu pensula cât și cu trafaletul. Rezistent la abraziune și la cei mai utilizați detergenți de menaj.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Suprafețe din lemn noi, vechi sau lăcuite, precum porți, pervazuri, plinte, grinzi, panouri, etc.

Suprafețe din fier și aliaje de oțel noi, vechi și lăcuite anterior, precum grilaje, parapete, pervazuri metalice, etc.

Suprafețe zincate, materiale plastic (PVC) sau aliaje ușoare, tratate în mod adecvat.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rășini alhidice-uretanice

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l în funcție de culoare

-Strălucire UNI EN ISO 2813: 25-30 unghi de măsurare 60°

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 90 min.; superficială în 5 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.

- Ștergeți de praf suprafața, asigurându-vă că suportul este perfect uscat și aplicați 2 straturi de GLOBAL ULTRA.

- La exterior, pe suprafețe expuse în medii agresive, se recomandă aplicarea a 2 straturi de antirugină SATURNO serie 191 sau PRIMER serie 163. După cel puțin 16 ore, aplicați 2 straturi de GLOBAL ULTRA.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugină prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Aplicați 2 straturi de GLOBAL ULTRA.

- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.

- Suprafețele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de antirugină în maximum 8 ore SATURNO serie 191 sau PRIMER serie 163.

- După cel puțin 16 ore aplicați 2 straturi de GLOBAL ULTRA.

Suprafețe din lemn nou:

- Șmirgluiți pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse;

- Curățați suprafața. eliminați reziduurile de la prelucrare și eventualele rășini cu diluantul adecvat;

- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed;

- Pe lemn tânăr și uscat sau pe lemn cu o absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE serie 843 și șmirgluiți ușor cu hârtie abrazivă.

- Pentru a asigura o mai bună putere de acoperire a produsului de finisare ulterior aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 și șmirgluiți.

- Aplicați GLOBAL ULTRA.

Suprafețe din lemn lăcuit:

- Controlați starea vopselelor vechi, eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă bine.

- Nivelati neregularitățile suportului. Găurile, crăpăturile și defectele pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006 pentru lemn aflat la interior.

- Șmirgluiți și curățați.

- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 și șmirgluiți.

- Aplicați apoi GLOBAL ULTRA.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.

- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.

- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.

- Lăcuiți cu GLOBAL ULTRA.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.

- Degresați cu diluantul adecvat și curățați suportul.

- Aplicați un strat de fond universal PRIMER 1630307;

- După cel puțin 12 ore aplicați, pe suportul perfect curățat și uscat, 2 straturi de GLOBAL ULTRA. Pe materiale plastice diferite de PVC este indicată verificarea aderenței cu probe practice pe suportul respectiv.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

EMAIL ANTIRUGINĂ URETANIC GAMA PROFESIONALĂ – SATINAT

seria 224

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, pistol, rol din lână cu păr scurt, suflat
- Amestecați cu grijă produsul înainte de diluare.
- Diluant: Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011
- Diluare: pensula/rolul 3-5%; suflat 10%.
- Nr. straturi: 2
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 6-7 mp/l la 2 straturi, corespunzând unei pelicule uscate de 60 microni grosime.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

COLORAREA

Produsul este furnizat în culori din paletar și poate fi colorat cu Sistemul Colorimetric.
În cazul utilizării unor mărci diferite de produs colorat sau completării unei lucrări cu un produs realizat cu colorimetrul se recomandă amestecarea diferitelor produse în scopul evitării unor diferențe ușoare de nuanță.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate
(bs): 500 g/l (2010)
Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Email antirugină uretanic alchidic pentru exterior și interior.
Emailul sintetic pentru exterior/interior GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO seria 224, pe bază de rășini alchidice-uretanic cu efect anticoroziv, se aplică pe suprafețe pregătite în prealabil în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 100 ml/mp.
Furnitura și punerea în operă a materialului € pe mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

