

# H-REP SILOSSANICO

PROTECTOR SILOXANICO AL AGUA PARA EXTERIOR/ INTERIOR

cód. 0800001

## DESCRIPCIÓN

H-REP SILOSSANICO es un protector hidrorrepelente, hidrodiluable a base de una emulsión alquilarcoxisilana y siloxano, no filmogénea.

Confiere a la superficie una elevada resistencia a los alcaloides y a los agentes atmosféricos.

H-REP SILOSSANICO desarrolla muy rápidamente una hidrorrepelencia superficial, reduciendo drásticamente la absorción de agua de las superficies y obstaculizando las formaciones de las antiestéticas marcas blancas, causadas por las sales solubles en el agua dentro del muro.

H-REP SILOSSANICO no altera la traspirabilidad y el aspecto original del soporte.

## INDICACIONES DE EMPLEO

Idóneo para el tratamiento de superficies verticales en interior y exterior, en cualquier condición de exposición climática y ambiental.

Aplicable sobre soportes murales y lapídeos absorbentes, superficies en hormigón, hormigón celular, cemento armado, piedra arenosa y calcaría, mortero y ladrillo a vista.

- No aplicable sobre viejas pinturas o revestimientos orgánicos.

- No aplicable sobre soportes no absorbentes (mármol brillante, granito) y yeso.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: emulsión de alquilarcoxisilana y siloxano.

- Solvente: agua.

- Aspecto: líquido transparente.

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 kg/l.

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): total después de 24 horas.

NO SE PUEDE PINTAR ENCIMA.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en material lapídeo o ladrillos:

- Espolvorear y limpiar la superficie; en presencia de marcas de suciedad, crostas superficiales, viruta, etc... efectuar la limpieza con hidrolavado, baño de arena, o micro baño de arena o limpieza química. Es aconsejable hacer una prueba preliminar para establecer el método de limpieza más eficaz.

- En presencia de moho tratar la superficie con COMBAT 222 cód. 4810222 detergente o con COMBAT 333 cód. 4810333 resaneador (ver las fichas técnicas relativas)

- Sobre soporte seco, proceder a la aplicación de H-REP SILOSSANICO en mas capas, mojado sobre mojado, hasta el rechazo.

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

- Herramientas: pincel, pistola.

- Dilución: listo para su uso.

- En las aplicaciones a pistola usar boquilla de diámetro 1,2-1,4 y presión de 2-2,5 kg/m<sup>2</sup>.

- N° capas: el producto va aplicado en mas capas, mojado sobre mojado, evitando la formación de coladura.

- El producto adquiere su acción de hidrorrepelencia después de un día de la aplicación.

- Proteger de la lluvia las superficies tratadas por al menos 24 horas de la aplicación.

- La limpieza de las herramientas se hace con agua justo después de su uso.

- Rendimiento indicativo: variable en función de la absorción del soporte. Se aconseja efectuar una prueba preliminar.

indicativamente reportamos algunos consumos:

Hormigón 0,25-0,4 l/m<sup>2</sup>

Piedra natural 0,3-1,2 l/m<sup>2</sup>

Ladrillo a vista 0,6-1,0 l/m<sup>2</sup>

Mortero min. 0,5-0,8 l/m<sup>2</sup>

## PINTADO

-----

## ALMACENAMIENTO

temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 1 año desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales.

Para otra informaciones consultar la ficha técnica de seguridad.

## CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Protectivo hidrodiluable exento de solventes con efecto hidrorrepelente a base de emulsión alquilarcoxisilana y siloxano, no filmogénea.

Aplicación sobre superficie absorbente ya predispuesta en exterior e interior, de H-REP SILOSSANICO cód. 0800001 en la cantidad determinada por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m<sup>2</sup>.

*El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta*

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

# H-REP SILOSSANICO

PROTECTOR SILOXANICO AL AGUA PARA EXTERIOR/ INTERIOR

cód. 0800001

*ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.*