

H-REP SILOSSANICO

ЗАЩИТНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 0800001

ОПИСАНИЕ

H-REP SILOSSANICO - защитное покрытие, водоотталкивающее, на основе водорастворимой эмульсии алкилсилкоксановой и силкоксанов, не образующих пленки. Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. H-REP SILOSSANICO значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов, образованных водорастворимыми солями из стен. H-REP SILOSSANICO не изменяет воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Используется для внутренних и внешних вертикальных покрытий при любых атмосферных условиях. Наносится на минеральные поверхности с хорошей впитываемостью, бетонные поверхности, ячеистый бетон, железобетон, поверхности из песчаника и известняка, оштукатуренные поверхности и поверхности из кирпича.

- Не наносить на старые окрашенные поверхности и органические облицовки.
- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (блестящий мрамор, гранит) е гипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: алкилполисилоксановая эмульсия.
- Растворитель: вода.
- Внешний вид: прозрачная жидкость.
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л
- Время высыхания (25 °C и 65% отн. влаж.): полное высыхание через 24 часа Повторное окрашивание: не окрашиваются повторно

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхности из мрамора и кирпича:
 - Тщательно очистить поверхность от пыли; при сильном загрязнении очистить водой, подвергнуть пескоструйной или химической обработке. Рекомендуется провести предварительную пробу для определения более эффективного способа очистки.
 - При наличие плесени обработать поверхность COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающим 4810333 (смотри техническое описание).
- На сухую поверхность нанести H-REP SILOSSANICO в несколько слоев, каждый следующий на свежесделанный, « мокрым по мокрому», вплоть до насыщения.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

-Избегайте использования материала в присутствии поверхностного конденсата и при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: кисть, краскопульт. - При нанесении краскопульт используйте насадки диаметром 1,2-1,4 мм и давление 2-2,5 кг/м кв.

- Разведение: готов к использованию

- Число слоев: материал необходимо наносить несколькими слоями, не дожидаясь высыхания, каждый следующий на свежесделанный, « мокрым по мокрому», вплоть до насыщения, избегая наплывов.

-Материал начинает проявлять свои водоотталкивающие свойства через 24 часа после нанесения.

- Защищайте от попадания дождя поверхность, обработанную материалом, минимум 24 часа после нанесения

- После окончания работы промыть инструменты водой.

- Расход материала зависит от впитывания наносимой поверхности. Рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно взятом участке.

- Приблизительный расход: Бетон 0,25-0,4 л/м кв
Натуральный камень 0,3-1,2 л/ м кв
Декоративный кирпич 0,6-1,0 л/м кв
Штукатурка мин. 0,5-0,8 л/м кв

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения материала от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

водоотталкивающее силосановое защитное средство на водной основе для внутреннего и внешнего использования базе алкилполисилоксановая эмульсия, не образующей пленки. Применяется на поверхностях с высокой устойчивостью к щелочам и неблагоприятным погодным условиям Наносить H-REP SILOSSANICO код 0800001 на подготовленные поверхности, с хорошей впитываемостью как внутри, так и снаружи. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.

H-REP SILOSSANICO

ЗАЩИТНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

code 0800001

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.