

H-REP SILOSSANICO

SILOXANOVÝ VODOVÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE EXTERIÉRY/INTERIÉRY

kód 0800001

POPIS

H-REP SILOSSANICO je ochranný prostriedok odpudzujúci vodu, vodou riediteľný na báze alkylalkoxysilanovej emulzie a siloxanov, ktoré netvoria film.

Dodáva povrchom vysokú odolnosť zásadám a atmosférickým vplyvom.

H-REP SILOSSANICO vyvoláva veľmi rýchlo povrchovú odpudivosť vody, čím výrazne znižuje absorpciu vody povrchmi a bráni vytváraniu neestetických belavých škvŕn, spôsobených soľami rozpustnými vo vode, ktoré vystupujú z múrov.

H-REP SILOSSANICO nemení prieľušnosť a pôvodný vzhľad podkladu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na ošetrovanie vertikálnych povrchov v interiéri a v exteriéri, pri akýchkoľvek podmienkach klímy a prostredia.

Vhodný na minerálne podklady a savý kameň, povrchy z betónu, blokového betónu, železobetónu, pieskoccových a vápenatých kameňov, omietky a obklady.

- Nevhodný na staré organické nátery alebo vrstvy.
- Nevhodný na nesavé podklady (leštený mramor, žula) a sadru.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: alkylalkoxysilanová emulzia a siloxany
 - Rozpúšťadlo: voda.
 - Vzhľad: priesvitná kvapalina.
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.
 - Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): úplné po 24 hodinách
- NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: Ďalšie nátery sa nedajú nanášať.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z kameňa alebo tehál:

- Odprášiť a vyčistiť povrchy; pri výskyte povlaku nečistoty, povrchovej kôry, šupín atď. vykonať čistenie tlakovým umývaním vodou, vodným pieskovaním, mikropieskovaním alebo chemickým čistením. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na stanovenie najúčinnnejšej metódy a typu čistenia.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch s COMBAT 222 Detergente 4810222 a COMBAT 333 Risanante 4810333 (pozri príslušný technický list).

- Na suchý podklad naniesť H-REP SILOSSANICO v niekoľkých vrstvách, mokré na mokré, až kým podklad prijíma produkt.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Nástroje: štetec, striekacie zariadenie- Riedenie: pripravený na použitie.

- Pri aplikácii striekaním používať hubice s priemerom 1,2-1,4 mm a tlaky 2-2,5 kg/m².

- Počet vrstiev: produkt sa aplikuje v niekoľkých vrstvách, mokré na mokré, až do nasýtenia podkladu, pričom sa vyhnite tvorbe stekania.

- Produkt ukáže svoju schopnosť odpudzovať vodu po jednom dni od aplikácie.

- Chrániť ošetrované povrchy pred dažďom aspoň 24 hodín od aplikácie.

- Čistenie nástroja sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: rôzna v závislosti od savosti podkladu. Odporúča sa vykonať predbežné skúšky.

Orientačne uvádzame niektoré spotreby:

Betón 0,25-0,4 l/m²

Prírodný kameň 0,3-1,2 l/m²

Obkladové tehly 0,6-1,0 l/m²

Omietky min. 0,5-0,8 l/m²

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Stálosť v originálnych, neotvorených obaloch a pri vhodných teplotných podmienkach: 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006.

Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľný ochranný prostriedok bez rozpúšťadiel s vodou odpudzujúcim účinkom na báze alkylalkoxysilanovej emulzie a siloxanov, ktoré netvoria film.

Aplikácia na savé, vopred pripravené povrchy, v exteriéri a v interiéri, H-REP SILOSSANICO kód 0800001 v množstve stanovenom podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.