

MAESTRO PLUS

BRZOSUŠEĆA PAROPROPUSNA BOJA NA BAZI VODE SA VISOKIM UČINKOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 448

OPIS

Visoko pokrivna boja na bazi vode, za bojanje zidova i stropova, sa jako velikim učinkom. Posebice se savjetuje profesionalnim korisnicima. Lako se primjenjuje, posebice pomoću valjka. Pošto se brzo suši, u kratkom roku omogućuje postizanje odličnih rezultata. Karakterizira je jaki mat izgled.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare žbuke na bazi hidrauličnih veziva.
- Beton
- Gips ili gipsane ploče
- Staru boju, organske ili mineralne prirode koja je suha, kompaktna, upijajuća i konzistentna.
- Mineralni konglomerati raznih vrsta, koji imaju dovoljnu upojnu moć.

Površine trebaju biti odgovarajuće pripremljene sljedeći UPUTE O PRIPREMI PODLOGE.

Ne nanositi na alkalne i svježe površine, priekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vinilne smole u vodenoj emulziji
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A

Klasifikacija UNI EN 13300:

- Sjajnost UNI EN ISO 2813: <5, polu sjajni, pri kutu čitanja od 85°
- Pokrivnost ISO 6504-3: klasa 2 pokrivnost od 7 m²/l

Ostale karakteristike

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,60±0,05kg/l
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): suho na dodir nakon 30 min., sljedeći sloj nakon 2h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati da je podloga dovoljno stara i u potpunosti suha.
- U slučaju plijesni, tretirati površinu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje, i COMBAT 333 za sanaciju površine. Kako bi zaštitili zid od stvaranja plijesni proizvodu dodati COMBAT 444.
- Očistiti prašinu i oprati da bi se otklonila sva plijesan, gljivice i ostatci stare boje. U potpunosti otkloniti sve slojeve stare boje na bazi vapna ili unutarnjih boja.
- Izglelati sve neravnine površine i tretirati pukotine i rupice sa TAMSTUCCO, te lagano izbrusiti brusnim papirom.
- Koristiti odgovarajuće proizvode za gletanje pukotina.
- Ukoliko je potrebno izravnati sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC prema tipu površine.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a akrilne impregnacije na bazi vode za zidove ili ATOMO dubinsku impregnaciju na bazi vode. Na gipsane ploče

nanijeti PREPARA tonirani učvršćivač. U slučaju ostataka tankog sloja stare tempere ili boje koja se ljušti, nanijeti jedan sloj ISOMARC-a ili ATOMO.

-Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

*(Razrjeđivanje i količina učvršćivača ovise o upijanju podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi - vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10% R.V.

-Alat: vuneni valjak ili valjak od mikrovlakana, kist, bezračno prskanje.

-Broj slojeva: 2

-Razrjeđivanje: s valjkom 15-20%; s kistom 30-40%.

-Prilikom airless špricanja razrjeđivanje ovisi o korištenom tlaku i vrsti uređaja.

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: 10-13 m²/lit za jedan sloj za površine prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.

Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss<25@60° (baza voda): 30 g/l (2010)

MAESTRO PLUS sadrži max: 5 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Brzosušeća paropropusna boja na bazi vode za unutarnje radove - za profesionalnu uporabu

MAESTRO PLUS boja na vodenoj osnovi sa šifrom 4480019, na bazi vinilnih smola u vodenoj disperziji i

MAESTRO PLUS

BRZOSUŠEĆA PAROPROPUSNA BOJA NA BAZI VODE SA VISOKIM UČINKOM ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 448

odabranih karbonata, obavlja se na unaprijed pripremljenim površinama u najmanje 2 sloja i u količinama ovisnim od upijanja podloge.
Isporuka i nanošenje materijala € po m².

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.