

MAESTRO PLUS

TRANSPIRANTE SUPERDEKKENDE WATERGEDRAGEN VERF VOOR BINNENHUIS - SNELLE OPDROGING -
HOOG RENDEMENT

Serie 448

BESCHRIJVING

Superdekkende watergedragen verf voor wanden en plafonds met hoog rendement. Bijzonder geschikt voor professioneel gebruik, makkelijk aan te brengen, vooral met een verfrol. Verzekert een optimaal resultaat op een korte tijd dankzij de snelle opdroging. Helder wit met zeer mat uitzicht.

GEbruIKSAANWIJZINGEN

Geschikt voor aanbrenging op:

- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen.
- Oppervlakken in beton.
- Oppervlakken in gips en gipsplaat.
- Oude verflagen en coatings van organische of minerale aard die droog, compact, absorberend en samenhangend zijn.
- Conglomeraten van diverse minerale aard, mits van het absorberende type.

De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf 'VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND'.

Niet aanbrengen op een verse of basisch-neigende ondergrond. Laat de ondergrond voldoende lang uitrijpen. Meestal is een periode van vier weken vereist.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality - Binnenluchtqualiteit (Frans decreet nr. 2011-321 van 23 maart 2011): A
- Aard van het bindmiddel: Vinylhars in waterige dispersie

- Classificatie UNI EN 13300:
.Glans EN ISO 2813: <5, zeer mat
.Dekking ISO 6504-3: klasse 2 bij een rendement van 7 m²/l

Overige kenmerken

- Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
 - Vuurbestendigheid EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Voor een verbruik niet hoger dan de aangegeven waarde en aanbrenging op een niet-brandbaar oppervlak.
- Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 30 min. aanraakbaar; na 2 uur overschilderbaar.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

Metselwerk:

- Controleren dat de ondergrond goed droog en rijp is. Indien nodig de ondergrond herstellen of behandelen met specifieke producten.
- Bij aanwezigheid van schimmels de ondergrond behandelen met het detergent COMBAT 222 code 4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333. Indien vereist het ontsmettende product COMBAT 444 code 4810444 toevoegen aan de watergedragen verf.
- Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen met een borstel of door de ondergrond te wassen. Dikke

oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig, volledig verwijderen.

- Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een borstel.
- De onregelmatigheden van de ondergrond gelijkmaken en de gaten, scheurtjes, barsten en verzakkingen behandelen met TAMSTUCCO. De barsten dichten met een geschikt dichtingsmiddel.
- De bewerkte delen gladschuren met schuurpapier.
- Indien nodig een deklaag aanbrengen op de pleister met RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 of RASOMARC 9500150, in functie van het type ondergrond.
- Een laag IDROFIS 4700006 acrylhoudend muurfixeermiddel op waterbasis of het gemiconiseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen. Op gipskarton het specifieke gepigmenteerde isoleermiddel PREPARA 4710019 aanbrengen. In het algemeen op zeer afpoederende oppervlakken, in aanwezigheid van dunne lagen oude waterverven of beschadigde coatings, het isolerende solvent ISOMARC 4410111 of het gemiconiseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 gebruiken.
- Het product aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.

*(De verdunningen van het isoleermiddel en de te gebruiken hoeveelheid zijn afhankelijk van de opname van de ondergrond en moeten bepaald worden door voorafgaande testen op deze specifieke ondergrond - Raadpleeg de bijbehorende technische kaart).

INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING

- Condities omgeving en onderlaag:
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid onderlaag: <10%
Vermijd het product aan te brengen onder rechtstreeks zonlicht.
- Gereedschap: verfrol in wol of microvezel, verfkwast, airless pistool.
- Aantal lagen: minstens 2 lagen.
- Oplosmiddel: water
- Verdunning: met verfrol eerste en tweede laag 15-20%; met verfkwast eerste laag en volgende lagen 30-40%.
- Bij airless aanbrenging is de verdunning afhankelijk van het toestel en de gebruikte werkdruk.
- Het gereedschap na gebruik onmiddellijk wassen met water.
- Richtwaarden voor rendement: 10-13 m²/l per laag voor aanbrenging op gladde oppervlakken met normale absorptie. Het effectieve rendement kan best op voorhand worden uitgetest op de specifieke onderlaag.

KLEURING

Kleuring is mogelijk via het Kleursysteem. Bovendien kan het product gekleurd worden met de COLORADO serie 548 kleurstoffen. Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen te

MAESTRO PLUS

TRANSPIRANTE SUPERDEKKENDE WATERGEDRAGEN VERF VOOR BINNENHUIS - SNELLE OPDROGING -
HOOG RENDEMENT

Serie 448

vermijden.

OPSLAG

Maximum bewaartemperatuur: +30°C

Minimum bewaartemperatuur: +5°C

Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.

VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)

Cat. A/a: Matte coatings voor wanden en plafonds

(glans<25@60°) (WG): 30 g/l (2010)

MAESTRO PLUS Bevat max.: 5 g/l VOS

Gebruik dit product conform de geldende normen inzake hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter in het milieu. Laat de productresten goed drogen en behandel ze als speciaal afval. Productresten niet weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.

BENAMING IN BESTEK

Transpirante superdekkende watergedragen verf voor binnenhuis met snelle opdroging - professioneel gebruik

De watergedragen verf MAESTRO PLUS code 4480019 op basis van vinylharsen in waterige dispersie en geselecteerde carbonaten aanbrengen op een reeds voorbereide onderlaag, in minstens 2 lagen, in de juiste hoeveelheid bepaald door de opname van de onderlaag.

Levering en aanbrenging van materiaal € per m2.

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek geval. Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische Bijstandsdienst +39 041 4569322.