

MAESTRO PLUS

ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СУПЕРУКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ - НИЗКИЙ РАСХОД

Серия 448

ОПИСАНИЕ

Водорастворимая краска с высокой укрывистостью для окраски стен и потолков, с низким расходом. Предназначена для профессионального использования, легко наносится, особенно с помощью валика. Благодаря быстрому высыханию обеспечивает оптимальный результат в короткие сроки. Ярко-белая, сверхматовая.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхность из гипса, гипсокартона.
 - Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
 - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просушенные поверхности. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: винилверсататовые сополимеры в водной дисперсии
- Классификация качества воздуха в помещении: А

- Классификация по UNI EN 13300:
.Блеск поверхности EN ISO 2813: <5, матовый
.Укрывистость ISO 6504-3: класс 2 при расходе 7 кв.м./л.

Дополнительные характеристики

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 кг/л
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30 минут; повторное нанесение краски - через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным противогрибковым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога. Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019. На старые непорочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную грунтовку ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку.
- Приступить к нанесению финишного продукта.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом
- Инструменты: валик из шерсти или микрофибры, кисть, краскопульт.
- Количество слоев: 2
- Разведение: водой валиком 15-20%, кистью 30- 40%.
- При работе с краскопультом формула разведения зависит от используемого аппарата и давления в нем.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 10-13 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico. Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

MAESTRO PLUS

ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СУПЕРУКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ - НИЗКИЙ РАСХОД

Серия 448

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала:
+30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/a: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) MAESTRO PLUS Содержит макс.: 5 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая, дышащая водоэмульсионная краска для внутренних работ - для профессионального использования

Краска на водной основе MAESTRO PLUS код 4480019 на основе виниловых смол в водной дисперсии и отобранных карбонатов, наносится на уже подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя в количествах, определяемых в зависимости от поглощения основания.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Il presente descrittivo tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.