

# MAESTRO PLUS

SUPERKRYCIA PRIEDUŠNÁ VODOVÁ FARBA PRE INTERIÉRY - RÝCHLOSCHNÚCA - S VYSOKOU VÝŤAŽNOSŤOU

Séria 448

## POPIS

Vodová farba s vysokou krycou schopnosťou, určená na natieranie stien a stropov, vyznačujúca sa vysokou metrickou výťažnosťou. Je mimoriadne vhodná pre profesionálne použitie a vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou, hlavne pomocou valčeka. Vďaka rýchlemu schnutiu zaisťuje vynikajúce výsledky v priebehu krátkej doby. Žiarivá biela s veľmi matným estetickým vzhľadom.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
  - Povrchy z betónu.
  - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
  - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
- Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér vinyl-versatový vo vodnej disperzii.
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A
- Zatriedenie UNI EN 13300:  
.Lesk EN ISO 2813: <5, matný  
.Krycia schopnosť ISO 6504-3: trieda 2 pri výdatnosti 7 m<sup>2</sup>/l

Ďalšie charakteristiky

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,60±0,05 kg/l.
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C pri 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 2 hodinách.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do vodou riediteľnej farby dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.

- Skleneným brúsnyim papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Urobiť prípadné zarovnanie na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať rozpúšťadlový fixačný izolant ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

\*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10%
- Nástroje: valec z vlny alebo mikrovlákna, štetec, airless.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Riedidlo: voda
- Riedenie: valcom 15-20%, štetcom 30-40%.
- Pri aplikáciách so striekacími zariadeniami airless závisí riedenie od použitého zariadenia a prevádzkového tlaku.
- Čistenie nástroja sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 10-13 m<sup>2</sup>/l na vrstvu a vzťahuje sa na použitie na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade

## ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico. Výrobok je navyše zafarbiteľný farbivami COLORADO série 548. V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C  
Minimálna teplota skladovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

# MAESTRO PLUS

SUPERKRYCIA PRIEDUŠNÁ VODOVÁ FARBA PRE INTERIÉRY - RÝCHLOSCHNÚCA - S VYSOKOU VÝŤAŽNOSŤOU

Séria 448

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátery na vnútorné steny a stropy (gloss

<25@60°) (základ voda): 30 g/l (2010)

MAESTRO PLUS obsahuje max: 5 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Krycia priedušná vodová farba pre interiéry, rýchloschnúca, určená pre profesionálnu aplikáciu

Aplikácia na povrchy, ktoré už boli pripravené použitím vodovej farby MAESTRO PLUS, kód 4480019, s obsahom akrylových živíc vo vodnom roztoku a zvolenými uhlíčitami, najmenej v 2 vrstvách, v množstve určenom nasiakavosťou podkladu.

Dodanie a aplikácia materiálu ..... €/m<sup>2</sup>.

*Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobu pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*