

# MAESTRO

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ PERMEABILĂ SUPEROPACĂ PENTRU INTERIOR

cod 4820019

## DESCRIERE

MAESTRO este o vopsea diluabilă în apă, permeabilă, cu putere mare de acoperire, pentru zugrăvirea zidurilor interioare.

Rășina vinilică din care este compusă conferă produsului rezistență la substanțele bazice și o bună rezistență la frecare.

MAESTRO este o vopsea formulată în mod expres pentru utilizatorul profesional deoarece posedă caracteristici precum o putere mare de acoperire, facilitare în aplicare și o bună dilatare, conferind suportului un aspect opac și uniform chiar și în cazul suprafețelor cu grade de absorbție diferite.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
  - Suprafețe din beton.
  - Suprafețe din ghips și ghips carton.
  - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPTULUI".

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,7 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $35000 \pm 4000$  cps la  $30^\circ\text{C}$  (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- Uscare (la  $25^\circ\text{C}$  și 65% U.R.): superficială în 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGĂTIREA SUPTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Aditivați, dacă este necesar, vopseaua diluabilă în apă cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelarea neregularităților suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO.
- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați MAESTRO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

\*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min.  $+8^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativă a mediului:  $<75\%$

Temperatura suportului: Min.  $+5^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului:  $<10\%$

- Unelte: pensulă, rol, pistol și aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluție: primul strat cu 35-40% apă; straturile următoare cu 30% apă.

- În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (doar în nuanțe deschise) și cu coloranții COLORADO seria 548.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare:  $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minimă de conservare:  $+5^\circ\text{C}$

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne ( $\text{gloss} \leq 25@60^\circ$ ) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

Acest produs conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în

# MAESTRO

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ PERMEABILĂ SUPEROPACĂ PENTRU INTERIOR

**cod 4820019**

vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă, permeabilă, pentru interioare, cu putere mare de acoperire.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua pe bază de apă permeabilă, cu o opacitate ridicată, pentru interioare, MAESTRO cod 4820019, pe bază de rășini vinil-versatice, în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului. Furnizarea și punerea în lucru a materialului € ..... per mp.

*SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*