

# MARCONOL CERATO

Vrchný náter vodu odpudzujúci pololesklý odolný voči poškrabaniu pre drevo v exteriéri

séria 863

## POPIS

MARCONOL CERATO je produkt vhodný na impregnáciu a ochranu dreva.

Je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou potrebnou pre ochranu pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami v ťažkých podmienkach, pričom ostáva nezmenený napriek štrukturálnym zmenám dreva.

Zvláštne zloženie prostriedku MARCONOL CERATO mu poskytuje možnosť dosiahnuť vrchné nátery výplňové a vodu odpudzujúce, pretože vytvára mikroporézny film s vysokou priepustnosťou vodných pár. Ním upravené drevo udržiava nezmenenú prirodzenú hydrometrickú rovnováhu pričom zabraňuje, aby sa dostavilo odlupovanie charakteristické pre tradičné syntetické nátery na drevo a preto sa výrobok jednoducho udržiava.

MARCONOL CERATO obsahuje zvláštne prísady, ktoré pohlcujú ultrafialové lúče a je zafarbený priezračnými pigmentmi zafarbuje drevo bez toho, aby maskovali žilkovanie.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný pre drevo v exteriéri a interiéri:

Drevené povrchy nové, staré a predtým natreté ako sú podkrovia, zárubne, balkóniky, ploty, obložnice, schody a rôzne predmety.

POZOR na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) (napr. gaštan). Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: modifikovaná alkydová živica
- Pigmenty: priezračné oxidy železa odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 kg/l (podľa farebného odtieňa)
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 208 ± 24 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813: 30±10 uhol snímania 60°
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 2 hodiny; na dotyk za 8 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 24 hodín.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatlmenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Na dreva mäkké a suché s nadmernou absorpčnou schopnosťou, naniesť jednu vrstvu MARCONOL IMPREGNANTE colorato (farebný) série 843.
- Obrúsiť plochy a potom pristúpiť k nanieseniu 2 vrstiev MARCONOL CERATO.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatlmenie a odstrániť prach.
- Na oblasti znehodnotené alebo s nadmernou absorpčnou schopnosťou naniesť jednu vrstvu MARCONOL IMPREGNANTE colorato (farebný) série 843.
- Obrúsiť plochy a potom pristúpiť k nanieseniu 2 vrstiev MARCONOL CERATO.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Náradie: štetec, valček.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.
- Produkt je pripravený na použitie. Keď sa povrch ukáže málo savý rozriediť s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011 na podporu penetrácie (max 3 dielov riedidla na 100 dielov produktu).
- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v dvoch vrstvách. V obzvlášť ťažkých podmienkach alebo pri podkladoch veľmi savých sa odporúča nanášanie 3 vrstiev.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť MARCONOL CERATO vo farbe, pretože pigmenty (oxidy železa) tu vykonávajú ochrannú funkciu pre UV žiarením.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m<sup>2</sup>/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

## ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bezfarebnej verzii a vo farbách podľa vzorkovnice a je kompatibilný s farbami pastami tintometrického systému MARCROMIE (až do max. 3%).

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C  
Minimálna teplota uchovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)  
Kat. A/e: laky a impregnačné látky na drevo pre vrchné nátery vonkajšie / vnútorné (základ rozpúšťadlo): 400 g/l (2010)  
MARCONOL CERATO obsahuje max: 400 g/l VOC

Horľavý.

# MARCONOL CERATO

Vrchný náter vodu odpudzujúci pololesklý odolný voči poškrabaniu pre drevo v exteriéri

séria 863

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Impregnačný prostriedok - vrchný náter na drevo odpudzujúci vodu.

Použitie, na vopred pripravené povrchy z dreva, impregnačného prostriedku vodu odpudzujúceho pre interiéry a exteriéry MARCONOL CERATO série 863, na báze modifikovaných alkydových živíc, oxidov železa priehľadných mikronizovaných a ochranných proti ultrafialovým lúčom, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti dreva.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m<sup>2</sup>

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*