

MARCONOL FONDO TURAPORI

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ ГРУНТ

code 8100031

ОПИСАНИЕ

MARCONOL FONDO TURAPORI - порозаполняющая грунтовка на основе нитросинтетических смол, для применения на деревянных неокрашенных поверхностях для наружных работ, может выравнять поглощение основы, предназначенной для повторного окрашивания синтетическими и нитросинтетическими покрытиями. Материал быстро высыхает и обладает отличной заполняющей способностью. Обрабатывается сухим способом.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

The product can be applied on new woodwork which has never previously been varnished.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Type of Binder: nitrosynthetic resins
 - Solvent: aliphatic hydrocarbons
 - Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 0.91 ± 0.05 kg/l
 - Viscosity per UNI 8902: 400 ± 30 cps (Rotathinner rotational viscometer at 25 °C)
 - Drying (at 25 C and 65% R.H.):
 - . touch dry in 30 min.;
 - . sandable after 2 hours;
 - . coatability after 2 hours.
- COATABILITY: with solvent-based varnishes (MARCONOL VERNICE NITRO) or water-based varnishes (UNIMARC range).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

New woodwork:

- Sand lightly in order to remove the raised wood fibres.
- Remove any resin using a suitable thinner.
- Fill the imperfections with synthetic filler. Rub down the fillings and eliminate any dust.
- Make sure the wood is not too damp.
- Apply 1-2 coats of MARCONOL FONDO TURAPORI.
- Proceed with the application of the desired finish.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Air and surface conditions:

Air temperature: Min. +5 C / Max. +35 C.

Relative humidity of the air: <75%.

Temperature of the surface: Min. +5 C / Max. +35 C.

Humidity of the surface: <10% R.H.

- N. coats: 1- 2 coats of the product should be applied.
- Tools: brush, spray gun.
- Thinning: 20-30% with Anti-blush nitro thinner 5170076 depending on the absorption of the surface.
- Tools should be cleaned immediately after use using Anti-blush nitro thinner 5170076.
- Indicative spreading rate: 7-9 sq m/l per coat on surfaces featuring average absorption. It is advisable to perform a preliminary test on the specific surface in order to determine the actual consumption.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Application, on previously prepared surfaces, of MARCONOL FONDO TURAPORI Clear priming filler cod. 8100031 - with a nitrosynthetic resin base - with 1-2 coats of a quantity determined by the absorption of the surface
Supply and application €. sq m.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze tecniche; non è tuttavia possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Il presente tecnico descrittivo annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.