

MARCONOL IMPREGNANTE

IMPREGNACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU ZAŠTITU DRVA

serie 843

OPIS

MARCONOL IMPREGNANTE je proizvod koji se koristi za impregnaciju proizvoda od drveta. Značajka mu je visoka vodo odbojna moć koja je potrebna za otpornost drveta na onečišćenje čak i u grubim (teškim, nesmiljenim) okruženjima, zadržavajući nepromijenjenu prirodnu strukturu drveta.

MARCONOL IMPREGNANTE je dostupan u širokoj paleti čistih boja dobivenih iz mikroniziranih mineralnih pigmenta koji štite drvo od UV-zraka i ostavljaju vidljivu strukturu drveta.

POGODNE PODLOGE

Proizvod može biti nanešen na novo, staro ili prije bojeno drvo vani i unutra kao npr. prozori, balkoni, ograde, potkrovlja, grilje, stepenice, različitu dekorativnu drvenariju itd.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: alkidne smole, sirovo laneno ulje
Pigment: čisti željezni oksidi, nude UV-otpornost
Otapalo: mješavina alifatskih hidrokarbona
- maseno volumni omjer UNI 8910: 0,84±0,3kg/l (ovisno o boji)
- viskozitet UNI 8365: 10-12"ford cup n 4 pri 25°C
- Suhi ostatak, težinski: 33±1%
- vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka)
- suho na prašinu 2h
- suho na dodir 8h
- novi nanos nakon 24h
Može se premazati sa MARCONOL CERATO, MARCONOL SUPERMARE alkidnim bojama, MARCONOL FLATTING i ostalim SAN MARCO-vim emajlima na bazi alkida.
- Na proizvod se ne preporučuje nanositi proizvode na bazi nitroceluloze.

PRIPREMA PODLOGE

Novo drvo:
- Blago prebrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti rupice sintetskim kitom boje nalik boji drveta koje tretiramo.
- Prebrusiti kitovane dijelove i odstraniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije vlažno.
- Prebrisati površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem MARCONOL IMPREGNANTE -a željene nijanse.
- Lagano prebrusiti nakon svake ruke da bi se odstranilo novonastalo iverje. Već bojeno drvo

- Prebrusiti da se odstrani iverje i sva boja koja se ljušti,
- Otkloniti sve nanose svih vrsta starih lakova i sl.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti neravnine (rupice i sl.) kitom odgovarajuće boje.
- Prebrusiti mjesta koja smo kitovali, te odstraniti prašinu.
- Prebrisati površine i dalje nastaviti sa nanošenjem

MARCONOL IMPREGNANTE.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
Vlažnost podloge: <10% R.H. (relativna vlažnost)
- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondenzacije na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod se može nanositi četkom, špricanjem ili umakanjem.
- Obavezno promiješati proizvod prije upotrebe.
- Proizvod je spreman za upotrebu.
- U slučaju da podloga slabo upija u MARCONOL IMPREGNANTE dodati 10-15% (vol.) sintetskog razrjeđivača.
- Broj slojeva: 2, u teškim uvjetima 3
- Za vani se preporučuje upotreba MARCONOL IMPREGNANTE -a u boji zato što u njima ima pigmenta koji povećavaju otpornost drveta na UV-zrake.
- Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL EFFETTO CERATO.
- Alat čistiti koristeći sintetski razrjeđivač.
- Prosječna potrošnja: 4-5m²/lit za 2 sloja (za drvo koje ima prosječnu moć upijanja).

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj verziji i u 11 tonova, a kompatibilan je i sa pastama Marcromie sistema nijansiranja (do max. 5%).

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/f: impregnacije koje ne stvaraju film za drvo na bazi razrjeđivača: 700 g/l (2010)
MARCONOL IMPREGNANTE sadrži max.: 700 g/l VOC

štetno / zapaljivo

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za detaljnije informacije pročitati sigurnosni list.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



MARCONOL IMPREGNANTE

IMPREGNACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU ZAŠTITU DRVA

serie 843

*ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju.
Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za
dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*