

MARCONOL ORIENTALITE

PINTURA OPACA DE FONDO PARA MADERA

serie 145

DESCRIPCIÓN

MARCONOL ORIENTALITE es una pintura de fondo para madera, a base de resina alquímica modificada, usable en todo los casos donde se quiera exaltar el poder cubriente y uniformante del producto de acabado asegurando una mayor plenitud en el pintado.

Para responder mejor a tal destinación de uso, el producto esta dotado de un optimo poder de relleno, resulta fácil de aplicar, con buena dilatación. El film seco puede ser fácilmente lijado, hasta ofrecer, al producto de acabado, un solido anclaje.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interior y exterior en:

- Superficies de madera nuevas o ya pintadas como fondo para acabado cubriente sintético o hidrodiluable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: resina alquímica modificada.
- Solvente: Mezcla de hidrocarburos alifáticos.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 5800 ± 300 cps (viscosímetro rotacional Rotothinner a 25 °C)
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 8 horas; pintar encima después de 16 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en madera:

- Lijar ligeramente para quitar la fibra de la madera sobrante.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar toda la superficie ya pintada.
- Retirar eventual presencia de resina usando Dil. Nitro 5170076.
- Estucar las imperfecciones con estucos sintéticos. Lijar los estucados y eliminar el polvo.
- Aplicar, sobre soporte seco y limpio, 2 capas de MARCONOL ORIENTALITE.
- Completar el pintado con un esmalte hidrodiluable o alquílico a solvente.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- Agitar enérgicamente el producto antes de la dilución.
- El producto es aplicable a pincel, rodillo.
- Dilución: listo para el empleo.
- La aplicación a rociador se puede efectuar solamente en el ambito de actividades sometidas a las medidas de autorización a las emisiones en el atmosfera (artt. 267 y segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa dilución al 10% con Acquaragia 5200010.

- N° capas: 2 o mas según las condiciones del soporte, el efecto que se quiera realizar y las condiciones de exposición.

- La limpieza de las herramientas se hace con Acquaragia 5200010 o Dil. sintético 5210011 justo después de su uso.

- Rendimiento indicativo: 4-6 m2/l a 2 capas sobre soporte medianamente absorbentes.

PINTADO

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico.

En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable remezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: primer (base solvente): 350 g/l (2010)

Contiene max: 350 g/l VOC

Inflamable.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Pintura opaca de fondo.

Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de pintura opaca de fondo MARCONOL ORIENTALITE serie 145, a base de resina alquímica modificada, idónea para uniformar y enmascarar la irregularidad del soporte, en al menos 2 capas en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... al m2.

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.