

MARCONOL VERNICE NITRO

LAC SATINAT ȘI LUCIOS PENTRU INTERIOR

cod 8200638/619

DESCRIERE

MARCONOL VERNICE NITRO este un produs cu uscare rapidă pentru lăcuirea produselor din lemn destinate interioarelor, pe bază de rășini sintetice și nitroceluloză, caracterizat de o capacitate mare de acoperire și dilatare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi din lemn pentru interior, tratate înainte cu MARCONOL FONDO TURAPORI cod 8100031.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini sintetice și nitroceluloză
- Solvente: hidrocarburi alifatiche
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 4000 ± 200 cps a 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813:
.8200619 Lucida: >85 unghi de măsurare 60°
.8200638 Satinata: 20 ± 5 unghi de măsurare 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 15'; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Aplicați 1-2 straturi de MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.
- După cel puțin 2 ore aplicați MARCONOL VERNICE NITRO.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Produsul poate fi aplicat cu pistolul.
- Diluție: cu 60-70% Dil. Nitro antiaburire 5170076.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Dil. Nitro antiaburire 5170076.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe suporturi cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Nociv - ușor inflamabil

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac nitro lucios sau satinat pentru interior.

Pe fonduri pregătite dinainte se aplică MARCONOL VERNICE NITRO lucios sau satinat pentru interior, pe bază de rășini sintetice și nitroceluloză, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului. Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.