

MARCOSIL GRIP

SILIKATNI TEMELJNI MEĐUPREMAZ ZA IZJEDNAČAVANJE ODLOGE

cod. 9310019

OPIS

MARCOSIL GRIP je mineralni proizvod na bazi modificiranog kalijeveg silikata, koji omogućava nanošenje završnih proizvoda MARCOSIL na stare sintetičke podloge. MARCOSIL GRIP stvara efekt fine žbuke, izjednačavajući upojnost podloge.

Zahvaljujući visokoj paropropusnosti, MARCOSIL GRIP se preporuča za pripremu podloge na objektima kulturnog značaja. Sa ovim proizvodom može se povratiti tipične osobine starih boja, bez odstranjivanja starih dobro prijanjajućih slojeva boje.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- površine tretirane sa termičkom stropor izolacijom (demit).
- vapnene žbuke i žbuke na bazi cementa i vapna.
- mineralne podloge općenito, uz minimalnu potrebnu upojnost.
- betonskepodloge
- zidne površine prethodno pripremiti prema uputama koje slijede pod: PRIPREMA PODLOGE.
- može se nanositi kao temeljni premaz za mineralne proizvode (slikati i vapno)

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo:stabilizirani kalijev silikat modificiran sa organskim disperzijom.
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: 1,60±0,05 kg/l
- Viskoznost pri pakiranju UNI 8902: 52000± 3200 cps pri 25°C (viskozimetar Brookfield)
- Srednja granulacija: 0,25 mm
- Vodopropusnost UNI EN 1062-3: srednja, $w < 0,2$ kg/m²h>0,5
- Paropropusnost UNI EN ISO 7783-2: visoka, Sd<0,1 m
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1 sat, potpuno nakon 16 sati

PRIPREMA PODLOGE

Žbukane podloge:

- Osigurati se da je podloga suha najmanje 28 dana.
- Podloga mora biti čvrsta, ukoliko to nije slučaj treba je popraviti koristeći za to adekvatne proizvode.
- Otkloniti sve tragove eventualnog isoljavanja četkanjem ili pranjem.
- Ukoliko se na podlozi nalaze tragovi stare boje, otkloniti sve dijelove koji ne prijanjaju idealno, ili praše. U slučaju da na podlozi ima tragova stare boje veće debljine, otkloniti je u potpunosti.
- Otkloniti prašinu smog i ostale prljavštine četkanjem.
- Zakitati eventualne pukotine sa adekvatnim masama.
- Izravnati sve neravnine, rupice i pukotine sa RASAMIX, BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Osigurati se da je podloga potpuno suha, te nanijeti jedan sloj MARCOSIL PRIMER razrijeđenog sa vodom 100% samo na podloge od čiste žbuke, ne nanositi MARCOSIL PRIMER na stare sintetičke boje. Ako je potrebno, ovisno o upojnosti podloge, nanijeti dva sloja proizvoda.
- Nakon najmanje 12 sati nanijeti završni sloj MARCOSIL

GRIP prema uputama za nanošenje.

*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i zrak:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Vlažnost podloge: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu, i na podloge na kojima ima znakova kondenzacije.
- Kako ne bi kompromitirali optimalne estetske karakteristike i učinak proizvoda, preporuča se pod klimatskim uvjetima koji su navedeni i da se površine zaštite od kiše i vlage barem 48 h. MARCOSIL GRIP kao svi anorganski proizvodi je jako osjetljiv na atmosferske prilike, zato je potrebno se strogo pridržavati uputstvu za upotrebu.
- Razrijeđivanje: 30 – 40% sa vodom..
- Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.
- Broj slojeva: 1
- Nanijeti proizvod sa kistom.
- Proizvode MARCOSIL može se nanijeti na MARCOSIL GRIP nakon najmanje 12 sati.
- Alat čistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Tokom nanošenja ovog proizvoda zaštititi sve ostale površine, osim tretirane.
- Prosječna potrošnja: 5-7 m²/l za svaki sloj na površinama prosječne poroznosti. Za uspostaviti točnu potrošnju proizvoda, preporuča se praktična proba na specifičnoj podlozi.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji, može se nijansirati sa pigmentima Colorado. U slučaju korištenja više različitih šarži, promiješati međusobno iste, kako bi se izbjegle sitne razlike u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 1 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vrijednost EU (Dir.2004/24/EC)
Kategorija G: prajmer (baza Voda)
MARCOSIL GRIP sadrži max. 40 g/l (VOC)

Iritirajući za oči i kožu. ne bacati ostatke u kanalizaciju. čuvati izvan dohvata djece. izbjegavati dodir sa očima. u slučaju dodira sa očima,odmah obilato isprati vodom i

MARCOSIL GRIP

SILIKATNI TEMELJNI MEĐUPREMAZ ZA IZJEDNAČAVANJE ODLOGE

cod. 9310019

potražiti liječničku pomoć. upotrebljavati zaštitne rukavice. u slučaju da se proizvod proguta, potražiti odmah liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili etiketu. Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim normama. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.