

MARCOSIL PRIMER

IMPREGNANT MURAL PE BAZĂ DE SILICAȚI

cod 0750030

DESCRIERE

MARCOSIL PRIMER este un impregnant pe bază de silicați de potasiu modificați, specific pentru impregnarea și consolidarea suprafețelor murale înainte de tratarea cu vopsele sau învelișuri pe bază de silicați.

MARCOSIL PRIMER reacționează chimic cu suportul pe care a fost aplicat prin procesul de "silicatizare". Astfel, acesta consolidează și uniformizează absorbțiile, permițând obținerea unor finisaje omogene.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli pe bază de var.
- Tencuieli pe bază de mortar sau echivalenți ai mortarului.
- Nu poate fi aplicat pe ghips și ghips carton, pe vopsele vechi și învelișuri de natură organică.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: silicat de potasiu stabilizat cu dispersie organică
- Greutate specifică: $1,07 \pm 0,03$ kg/l
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R): superficială în circa 1 oră, completă în 24 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- Zgrăvelile sintetice vechi trebuie eliminate complet.
- Nivelăți neregularitățile suportului cu BETOMARC 9450150 sau RASAMIX 9440160 sau RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați MARCOSIL PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Ca toate produsele anorganice, MARCOSIL PRIMER este extrem de sensibil la condițiile de mediu și suport, fiind prin urmare oportună respectarea normelor de aplicare indicate.
- Unelte: pensulă.
- Amestecați produsul înainte de aplicare.

- Diluați cu aproximativ 100% apă și aplicați cu pensula pe suprafețe, evitând scurgerea produsului. Diluția trebuie stabilită în funcție de tipul de absorbție al suportului, în cazul suprafețelor foarte fărâmicioase diminueți diluția și, dacă este necesar, aplicați 2 straturi de izolant.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- În timpul aplicării protejați (acoperiți) suprafețele din sticlă, ceramică, materiale plastice, metal sau pietre naturale.

- Consum indicativ: 8-10 mq/l pe suporturi cu porozitate medie. Este indicată efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri ferite de umiditate.

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: primeri fixativi (pe bază de apă): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

MARCOSIL PRIMER Conține max.: 30 g/l VOC

iritant pentru ochi și piele. / conservați departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / evitați contactul cu ochii. / în caz de contact cu ochii, spălați imediat și abundent cu apă și consultați medicul. / folosiți măști adecvate. / în caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Izolant impregnant pe bază de silicați.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică MARCOSIL PRIMER cod 0750030, pe bază de silicați de potasiu stabilizat și liant organic, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € la mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.