

MARCOTECH AU METAL PRIMER

UNIVERZÁLNY ANTIKORÓZNY VODOURIEDITEĽNÝ PODKLADOVÝ NÁTER – ANTI-FLASH-RUST

kód 3320807

POPIS

Jednozložkový antikorózný vodouriediteľný podkladový náter na báze akryl-uretánových modifikovaných živíc a špeciálnych pasivačných aditív s antikoróznymi účinkami. Špeciálne koncipovaný pre povrchy zo železa, surového železa, zinkovaný plech a ľahké zliatiny. Je charakteristický vynikajúcou priľnavosťou, vysokou krycou silou hrán a dobrou plnosťou. Vyznačuje sa okamžitou antikoróznou účinnosťou (anti-flash-rust). Zaručuje rýchle dosiahnutie vynikajúceho výsledku.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Je aplikovateľný na nasledujúce druhy vnútorných a vonkajších plôch:

- na železné kovy, liatinu apod.;
- na nové, staré či už natreté plochy ako napr. ploty, zábradlia, kovové otvorové konštrukcie apod.;
- na pozinkovaný plech.

MARCOTECH AU METAL PRIMER je penetračný náter, ktorý vyžaduje aplikáciu finálnej povrchovej úpravy.

NEPRETIERATEĽNÝ nitrocelulóznymi produktami ani nátermi riedenými nitroriedidlami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh spojiva: modifikovaný akryl-uretánový kopolymér vo vodnej disperzii
- Špeciálne zložky: hybridný organicko-anorganický inhibítor korózie
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,28 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita UNI 8902: 2500 ± 250 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relat. vlhkosti): na dotyk cca. 3 hod.; druhá vrstva aplikovateľná po cca. 4-5 hod.

PRÍPRAVA PODKLADU

Plochy zo železných kovov a liatiny:

- mechanickým alebo ručným vyčistením odstráňte z povrchu voľné, nesúdržné časti a akékoľvek známky korózie

- odstráňte všetky prípadné vrstvy starých, olupujúcich sa náterov a potom prebrúste celý povrch

- nové plochy povrchu odmastite vhodným riedidlom

- odstráňte dôkladne akékoľvek nečistoty i prach

- na takto pripravený dokonale suchý podklad naneste náter MARCOTECH AU METAL PRIMER.

Na liatinové povrchy naneste 1-2 vrstvy náteru MARCOTECH AU METAL PRIMER, podľa stupňa mechanického očistenia.

Pozinkované čiastočne skorodované plochy:

- odstráňte všetky stopy oxidácie prostriedkami na mechanické resp. manuálne čistenie

- dôkladne odstráňte z povrchu akúkoľvek masťnotu použitím vhodného zásaditého roztoku alebo riedila

- odstráňte prach a iné nánosy vzniknuté pri vyrovnávaní a aplikujte jednu vrstvu penetračného náteru MARCOTECH AU METAL PRIMER.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky vhodné pre aplikáciu:

Teplota okolitého vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C.

Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu: <75%.

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.

Suchý podklad.

- Vyhýbajte sa aplikácii produktu pri kondenzácii na povrchu alebo pri priamom slnečnom žiarení

- Aplikácia: štetec, krátkovlasý valček a striekanie

- Pred riedením produkt dôkladne premiešajte

- Riedenie: vodou

- pre aplikáciu štetcom/valcom max. 5%

- pre aplikáciu striekaním v pomere 10-15%

- Počet vrstiev: 1 - 2 vrstvy podľa podkladu

- Nádrie očistite ihneď po použití vodou

- Indikatívna výdatnosť: 14-16 m²/l na jednu vrstvu.

INTERVAL MEDZI VRSTVAMI

- po aspoň 4-5 hod. S vodouriediteľnými emalami MARCOTECH AU 10 a 40 pre interiér línia UNIMARC pre interiér a exteriér

- syntetické emaily (GLOBAL LUCIDO alebo SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70) nanášajte najskôr po 24 hodinách.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v šedom farebnom odtieni.

USKLADNENIE

Maximálna teplota pre stálosť pri uskladnení: +30 °C

Minimálna teplota pre stálosť pri uskladnení: +5 °C

Stabilita produktu v pôvodnom neotvorenom balení a vhodnej teplote: 3 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)

Kat. A/i: špeciálne jednozložkové náterové látky (na vodnej báze): 140 g/l (2010)

MARCOTECH AU METAL PRIMER obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Nevyžaduje označenie stupňa nebezpečnosti v zmysle platných normatívnych požiadaviek. Produkt musí byť používaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu, nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom. Skladujte mimo dosahu detí. Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo štítok. Nevylievajte zvyšky produktu do kanalizácie, povrchových vodných tokov a spodných vôd.

Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov produktu.

HESLO TEXTU

Antikorózný vodouriediteľný podkladový náter na železné kovy.

Vodouriediteľný antikorózný penetračný náter na železo MARCOTECH AU METAL PRIMER, kód 3320807 na báze

MARCOTECH AU METAL PRIMER

UNIVERZÁLNY ANTIKORÓZNY VODOURIEDITEĽNÝ PODKLADOVÝ NÁTER – ANTI-FLASH-RUST

kód 3320807

akryl-uretánových živíc vo vodnej disperzii e antikorózných pigmentov aplikujte v 1-2 vrstvách, v závislosti od uvedenej výdatnosti.

Dodávka a nanášanie materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico rispondono all'esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso non si assume la responsabilità del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.