

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

MODIFICADOR PARA MORTEROS DESHUMIDIFICANTES

cód. 0700250

DESCRIPCIÓN

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO es un modificador para mortero a base de cementos y cales hidráulicas, resistente a la saponificación, fuertemente enganchante, en grado de conferir a la malta mejor adherencia al soporte y mayor permeabilidad.

INDICACIONES DE EMPLEO

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO esta indicado para aumentar la adherencia del lance de agarre de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cód. 9480170.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: resina acrílica modificada.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
- Aspecto: liquido lechoso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes murales:

- El muro debe estar completamente sin morteros, ni enlucidos.
- En presencia de humedad, retirar la capa vieja de mortero hasta aprox. medio metro por encima de las marcas evidentes de humedad.
- Eliminar eventuales partes en base de desengancharse y/o incrustaciones salinas previo cepillado y lavado con agua, preferiblemente usando una hidrolimpiadora.
- Sobre soporte seco aplicar una capa de NEPTUNUS ANTISALE cód. 0700240 según la modalidad de la ficha técnica relativa.
- Esperar 24 horas y entonces proceder a la aplicación del lance de enganche con NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivado con NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max.+35 °C.
Modalidad de aplicación:
- Mezclar un saco de 25 Kg de NEPTUNUS INTONACO DEHUMIDIFICANTE cód. 9480170 con 5L. de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 y añadir un litro de agua. Mezclar durante 1 minuto con mezclador mecánico para homogeneizar bien el sistema. El empaste debe ser muy liquido y va aplicado a brotes (mediante paleta) sobre la pared, sin cubrirla entera.
- Después de 1 hora de la aplicación a brotes, que estará no duro, aplicar NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cód. 9480171 a rinzaffo.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el terreno.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.