

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

MODIFIANT POUR ENDUITS DE DESHUMIDIFICATION

code 0700250

DESCRIPTION

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est un modifiant pour enduits à base de ciments et de chaux hydrauliques. Il est résistant à la saponification, fortement adhérent et en mesure de donner aux mortiers une meilleure adhérence au support et une plus grande imperméabilité.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO est indiqué pour augmenter l'adhérence du jet d'accrochage avec NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du Liant: résine acrylique modifiée
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: $1,0 \pm 0,02$ kg/l
- Aspect: émulsion

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1, DTU 59/2 et DTU 42/1.

- Le mur doit être totalement exempt d'enduit.
- En présence d'humidité, éliminer la vieille couche d'enduit humide et continuer cette opération dans un rayon de 50 cm.
- Éliminer les parties se détachant et/ou les incrustations salines en brossant ou en lavant avec de l'eau, en utilisant de préférence un nettoyeur à jet d'eau.
- Lorsque le support est sec, appliquer une couche de NEPTUNUS ANTISALE cod. 0700240 en suivant les indications de la fiche technique correspondante.
- Attendre 24 heures puis appliquer NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 additionné de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Mode d'application:

- Mélanger un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 avec 5 l. de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO. Ajouter 1 litre d'eau maximum. Remuer pendant 1 minute avec un mélangeur mécanique pour bien homogénéiser le système. Le gâchage doit être très liquide et doit être appliqué par jet (avec une truelle) sur le mur, sans le couvrir entièrement.

- 1 heure après le jet, qui sera ferme mais pas dur, appliquer NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 en crépi.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) teneur en COV, pas applicable.

Conformément à la Directive 98/98/CE, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après son utilisation, ne pas jeter l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322