

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO

AGENT DE MODIFICARE PENTRU TENCUIELI DEZUMIDIFICATOARE

cod 0700250

DESCRIERE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este un agent de modificare pentru tencuieli pe bază de ciment și var hidraulic, rezistent la saponificare, foarte aderent, capabil să confere mortarelor o aderență maximă la suporturi și un nivel sporit de impermeabilitate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este indicat pentru a spori aderența șprîțului de fixare al produsului NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină acrilică modificată
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,02$ kg/l
- Aspect: lichid lăptos

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suporturi murale:
- Zidul trebuie să fie lipsit complet de tencuială.
 - În prezența umidității eliminați stratul vechi de tencuială până la aproximativ o jumătate de metru în jurul fâșiei de umiditate evidentă.
 - Eliminați eventualele părți care se desprind și/sau crustele de sare prin periere sau spălare cu apă, de preferat cu un aparat de spălare cu apă sub presiune.
 - Pe suportul uscat aplicați un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod 0700240 conform modalitățile descrise în fișa tehnică.
 - Așteptați 24 de ore, după care aplicați șprîțul de fixare cu NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivat cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Modalități de aplicare:
 - Amestecați un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170 cu 5 l de NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 și adăugați 1 litru de apă. Amestecați 1 minut cu mixerul mecanic pentru a omogeniza bine sistemul. Amestecul trebuie să fie foarte lichid și va fi aplicat în șprîț (cu ajutorul mistriei) pe perete, fără a-l acoperi în întregime.
 - După 1 oră de la aplicarea șprîțului, care va face priză dar nu va fi întărit, aplicați NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 ca primă mână de tencuială.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.