

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA

ODVLAŽUJUĆA GLET MASA ZA SANACIJU VLAŽNIH ZIDOVA

cod. 9480180

OPIS

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA je fina žbuka za gletanje odvlažujućih žbuka za sanaciju zidova koji se nalaze pod utjecajem kapilarne vlage i isoljavanja.

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA posebno je pogodan za gletanje odvlažujućih žbuka korištenih za izradu:

- sokli na zgradama koje su pod utjecajem kapilarne vlage
- unutarnje žbuke za odvlaživanje prostorija sa visokim postotkom vlage kao što su podrumi. Nakon nanošenja sistema za odvlaživanje trajno ventilirati prostoriju.
- fasadne žbuke koje su izložene ciklusima leda i odleđivanja
- za sanaciju kapilarne vlage, uz tehniku rezanja zidova.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- zidne površine koje su obrađene sa NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

- sve vrste zidova od mineralnih do cementnih, za vanjske i unutarnje radove

Ne nanositi na:

- beton, nesabilne ili neprijanjajuće podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: Vapno i specijalni aditivi
- Volumenska masa svježe mase: 1,60±0,05 kg/l cca
- Izgled: prah sive boje
- Sadržaj zraka: >20% cca
- Otvoreno vrijeme rada: min. 3 sata
- Sušenje jako ovisi o vremenskim uvjetima, vlage i temperature podloge, u svakom slučaju pričekati da glet masa odleži barem 20 dana prije nanošenja završnog zaštitnog sloja boje.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Zidna površina mora biti potpuno očišćena bez dijelova stare žbuke.

- U slučaju da je na zidnim površinama prisutna vlaga, odstraniti stari sloj žbuke do pola metra iznad zadnjih znakova vlage.

- Odstraniti sve eventualne neprijanjajuće dijelove stare žbuke, znakove eventualnog isoljavanja četkom, po mogućnosti sa vodom pod pritiskom.

- Na suhu podlogu nanijetijedan sloj NEPTUNUS ANTISALE prema uputstvu za nanošenje.

- Pričekati 24 sata, te nanijeti podložni špric prema uputstvu za nanošenje, te nakon toga nanijeti odvlažujuću žbuku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE prema uputstvu za nanošenje u dvije faze.

1.Faza) Nanošenje podložnog šprica:

Zamješati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE oko jedne minute, sa NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO u omjeru 20% (5l sa vrećom od 25 kg); dodati jednu litru vode na 25 kg zamješane mase. Nanijeti špric u tekućem stanju, pripazeći pri tome da se ne prekrije kompletna površina (prekriti oko 60 % površine). U ovoj fazi je potrošnja žbuke oko 7-8 m² sa vrećom od 25 kg NEPTUNUS INTONACO

DEUMIDIFICANTE.

2.Faza) Nanošenje odvlažujuće žbuke:

- Nakon najmanje sat vremena od nanošenja podložnog šprica, nanijeti NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE zamješanog sa 20% vode (5l vode sa vrećom od 25 kg žbuke).

- 24 sata nakon nanošenja odvlažujućih žbuka nanijeti NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i okolina:

- Temperatura zraka: Min. +5°C / Max. +35°C.

- Relativna vlažnost zraka: <75%

- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.

- Izbjegavati nanošenje u slučaju jakog vjetera, magle, pod direktnim utjecajem sunca ili u slučaju kiše.

- Ne nanositi na zaleđene površine, ili u fazi odleđivanja.

- Nanošenje materijala:

Proizvod se može nanositi saobičnim gleterom, te finiširati sa spužvastim gleterom.

- Zamješati sa 22% vode (4,3-4,4 l vode za vreću od 20 kg)

- Priprema smjese: Uлити 3/4 kompletne količine vode u posudu, te polagano dodavati suhu tvar, mješajući neprekidno. Mješati sve dok se ne dobije homogena masa, te nakon toga dodati ostatak vode i zamješati do kraja.

- Vrijeme mješanja: 2-3 minuta pri niskom broju okretaja.

- Otvoreno radno vrijeme smjese: obradivo najmanje 3 sata.

- Prosječna potrošnja: 3 kg/m² (sa vrećom od 20 kg se prekrije oko 6,5 m²).

- Može se zaštititi nakon najmanje 28 dana sa silosanskim bojama, bojama na bazi vapna ili silikatima.

- Kod vanjskih radova za postizanje maksimalnog rezultata paropropusnosti i vodoodbojnosti koristiti proizvode iz linije SCUDOSIL.

- Kod unutarnjih radova mogu se upotrijebiti i proizvodi na bazi kalijevog silikata iz linije MARCOSIL i SILDOMUS SANA.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u cementno sivoj boji.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Rok trajanja: u originalno zatvorenoj ambalaži, pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja: 1 g.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Proizvod ne ulazi u normu D. Lgs 161/2006

Nadražujuće za dišne puteve i kožu / Može nadraživati kožu u kontaktu sa istom / Čuvati od dohvata djece / Ne udisati prah / Izbjegavati kontakt sa kožom i očima / U slučaju kontakta sa očima, isprati odmah obilnim količinama vode, te kontaktirati odmah liječnika / Koristiti adekvatnu zaštitnu opremu / U slučaju gutanja kontaktirati odmah liječnika, te

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA

ODVLAŽUJUĆA GLET MASA ZA SANACIJU VLAŽNIH ZIDOVA

cod. 9480180

mu predočiti ambalažu ili etiketu.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon upotrebe ne bacati ambalažu u prirodu i okoliš, ostaviti ostatke da osuše, te ih uništiti kao specijalni otpad. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.