

# NO STRIP

САТИНИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

series 186

## ОПИСАНИЕ

NO-STRIP - полуматовая эмаль с высокой укрывистостью, особенно рекомендуется для окраски и защиты оцинкованных поверхностей. Связующее вещество, входящее в состав, на основе стирол-акриловых полимеров, обеспечивает высокую эластичность и прилегание нанесенного слоя краски, не допускает отслоения. Благодаря своим свойствам NO-STRIP наносится главным образом в один единственный слой на оцинкованные поверхности, обеспечивая равным образом отличную укрывистость.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на оцинкованных поверхностях, таких как водостоки, крыши, ворота и т. д.

Применяется на черных металлах, обработанных антикоррозийным покрытием.

Также применяется на алюминиевых и медных поверхностях.

### ПОКРЫВАЕМОСТЬ:

Не покрывать NO STRIP синтетическими эмалями во избежание отшелушивания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Природа связующего вещества: акриловый полимер  
-Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,28 кг/л (в зависимости от цвета).

-Вязкость при упаковке UNI 8902: 900 ± 100 сП (ротационный вискозиметр Rotothinner при 25°C).

- Высыхание (25° С, 65% отн. влаж.): 1 час на ощупь; повторное покрытие не ранее, чем через 24 часа после первого нанесения.

\*186N670 NO STRIP ALLUMINIO:

\*Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,91 ± 0,05 кг/л

\*Вязкость согласно UNI 8902: 400±100 сП (ротационный вискозиметр Брукфилда при 25°C).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оцинкованные поверхности, алюминий и легкие сплавы:

- Удалите следы окислов путем механической или ручной очистки.

- Тщательно обезжирить подходящими щелочными растворами или растворителем.

- При наличии ржавых точек локально нанесите однокомпонентную грунтовку PRIMER код 1630307.

- Удалите все следы пыли и продолжайте наносить слой NO STRIP на совершенно сухое основание. Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся металлические чешуйки, а также все следы ржавчины.

- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить всю поверхность.

- Обезжирить основание с помощью растворителем.

- Протереть поверхность от пыли, убедиться в том, что поверхность полностью сухая, и нанесите 2 слоя анти-

коррозионной защиты SATURNO серия 191.

- Нанесите слой NO STRIP на совершенно сухое основание.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

- Относительная влажность воздуха: <75%

- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Сухая поверхность.

- Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом.

Разбавление: растворителем для быстросохнущих эмалей 5070712 на 3%.

- Обычно наносится в один слой. Второй слой можно наносить через 24 часа, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности.

- Инструменты следует очищать сразу же после использования растворителем для быстросохнущих эмалей 5070712.

- Ориентировочный расход: 8-10 м.кв/л на слой.

### ПОКРЫВАЕМОСТЬ:

Не покрывать NO STRIP синтетическими эмалями во избежание отшелушивания.

## КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в цветах палитры.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. A/i : однокомпонентные краски высокого качества (на базе растворителя): 500 г/л (2010)

содержание: 500 г/л ЛОВ

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Непрозрачная лощеная отделка для оцинкованных поверхностей.

Лощеная, не отшелушивающаяся отделка NO STRIP серии 186 на основе стирол-акриловой смолы, растворенной в растворителе, наносится на уже подготовленную поверхность в один слой с минимальным расходом

# NO STRIP

САТИНИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

series 186

125 мл/м.кв.

Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che rappresentata informazione è fondata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche; non è tuttavia possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. La presente descrizione tecnica annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.*