

PAENINSULA EGGSHELL

MATTE DECORATIEVE AFWERKING EGGSHELL VOOR BINNENHUIS

Serie 347

BESCHRIJVING

Decoratieve afwerking voor inrichting en personalisatie van interieurs en kamers volgens de meest moderne stijlen en trends. Het exclusieve matte eierschaal-effect geeft een uniforme en elegante afwerking. De zorgvuldig uitgekozen kleureselectie, geïnspireerd op de Italiaanse artistieke tradities, vormen dé perfecte combinatie voor creatie van exclusieve, moderne en trendy omgevingen. Dankzij de hoge dekkraft en vlekverwijdering kan het product gemakkelijk worden aangebracht en schoongemaakt. Geurloos en vrij van vluchtige organische stoffen (VOS), weekmakers en formaldehyde. Classificatie A+ volgens het Franse ministerieel decreet voor binnenluchtkwaliteit.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Geschikt voor aanbrenging op:

- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen.
- Oppervlakken in beton.
- Oppervlakken in gips en gipsplaat.
- Oude verflagen en coatings van organische of minerale aard die droog, compact, absorberend en samenhangend zijn.
- Conglomeraten van diverse minerale aard, mits van het absorberende type.
- Ondergrond in nieuw hout of reeds gevernist en correct voorbehandeld hout.
- Correct voorbehandelde ondergrond in ferrometaal.
- Verzinkte ondergrond, oppervlakken in aluminium en lichte legeringen.

De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf 'VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND'.

Niet aanbrengen op een verse of basisch-neigende ondergrond. Laat de ondergrond voldoende lang uitrijpen. Meestal is een periode van vier weken vereist.

OPGELET voor de behandeling van tanninerijke houtsoorten. Om de vorming van donkere vlekken te beperken de isolerende ondergrond UNIMARC PRIMER ANTITANNINO code 3080001/0019 aanbrengen.

TECHNISCHE KENMERKEN

-Aard van het bindmiddel: Vinylacetaat- en ethyleen-copolymeer in waterige oplossing
-Classificatie Binnenluchtkwaliteit: A+

-Classificatie UNI EN 13300:
.Bestendigheid tegen wasbeurten ISO 11998: klasse 1
.Glans EN ISO 2813: 5-10 a 60°; 15-20 a 85°, eggshell
.Dekkracht ISO 6504-3: klasse 2 met een rendement van 7 m2/l

Andere kenmerken

- Volumieke massa UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 kg/l
 - Vuurbestendigheid EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Voor een verbruik niet hoger dan de aangegeven waarde en aanbrenging op een niet-brandbaar oppervlak.
- Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 30 minuten

aanraakbaar; na 2 uur overschilderbaar.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

Metselwerk:

- Controleren dat de ondergrond goed droog en rijp is. Indien nodig de ondergrond herstellen of behandelen met specifieke producten.
- Bij aanwezigheid van schimmels de ondergrond behandelen met het detergent COMBAT 222 code 4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333 toevoegen. Indien vereist het ontsmettende product COMBAT 444 code 4810444 toevoegen.
- Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen met een borstel of door de ondergrond te wassen. Dikke oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig, volledig verwijderen.
- Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een borstel.
- De onregelmatigheden van de ondergrond gelijkmaken en de gaten, scheurtjes, barsten en verzakkingen behandelen met TAMSTUCCO. De barsten dichten met een geschikt dichtingsmiddel.
- De bewerkte delen gladschuren met schuurpapier.
- Indien nodig een deklaag aanbrengen op de pleister met RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 of RASOMARC 9500150, in functie van het type ondergrond.
- Een laag IDROFIS 4700006 acrylhoudend muurfixeermiddel op waterbasis of het gemiconiseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen. Op gipskarton het specifieke gepigmenteerde isoleermiddel PREPARA 4710019 aanbrengen. In het algemeen op sterk verpulverde oppervlakken, in aanwezigheid van dunne oude of afgeschilferde waterverflagen het gemiconiseerde solventvrije fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen.
- Voor het verkrijgen van gladde oppervlakken op poreuze en ongelijke ondergronden, raden wij aan om 2 lagen UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 aan te brengen.
- Het product aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.

Oppervlakken in hout:

- Lichtjes gladschuren om de uitstekende houtvezels te verwijderen.
- Oude en afgebladerde verflagen verwijderen en reeds geverfde oppervlakken ruw maken door ze af te schuren.
- Hars verwijderen, indien aanwezig, met een geschikt oplosmiddel.
- De onregelmatigheden opvullen met synthetische stuc. De met stuc behandelde zones gladschuren en stof verwijderen.
- 2 lagen grondverf UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 aanbrengen op een droog en schoon oppervlak, met een tijdsinterval van minstens 6 uur ertussen.
- Het product aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.

Oppervlakken in ferro-metalen:

- Schilfers die het oppervlak niet perfect gladmaken en alle roestsporen verwijderen m.b.v. een mechanische schoonmaakmethode of manueel.

PAENINSULA EGGSHELL

MATTE DECORATIEVE AFWERKING EGGSHELL VOOR BINNENHUIS

Serie 347

- Oude en niet goed hechtende verflagen, indien aanwezig, verwijderen en het volledige oppervlak afschuren.
- De ondergrond ontvetten met een geschikt oplosmiddel.
- Alle sporen van stof of vuil verwijderen.
- MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 aanbrengen op een perfect droge ondergrond.
- Het product aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.

Verzinkte oppervlakken, oppervlakken in aluminium en lichte legeringen:

- Roestsporen verwijderen m.b.v. een mechanische schoonmaakmethode of manueel.
- Grondig ontvetten met geschikte basische oplossingen of met een oplosmiddel.
- Oude en niet goed hechtende verflagen, indien aanwezig, verwijderen en het volledige oppervlak afschuren om het ruw te maken.
- Alle sporen van stof verwijderen en vervolgens MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 aanbrengen op een perfect droge ondergrond op de plaatsen waar er roestvlekken waren.
- Het product aanbrengen volgens de werkwijzen vermeld in de instructies voor aanbrenging.

INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING

- Condities omgeving en ondergrond:
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur ondergrond: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid ondergrond: <10%
- Gereedschap: kwast, verfröller, verfpistool.
Het verfpistool wordt aanbevolen op houten en metalen oppervlakken, om een optimaal esthetisch resultaat te verkrijgen met gladdere en gelijkmatigere oppervlakken.
- Aantal lagen: minstens 2.
- Verdunning: met water
.kwast, verfröller: gebruiksklaar of maximum 10%
.verfspuit: 10%
- Om de kenmerken van deze afwerking te versterken, is het noodzakelijk het oppervlak eerst perfect vlak en glad te maken.
- Het gereedschap na gebruik onmiddellijk wassen met water.
- Richtwaarde voor rendement: 10-11 m²/l per laag voor aanbrenging op gladde oppervlakken met normale absorptie. Het effectieve rendement kan best voorhand worden uitgetest op de specifieke ondergrond.

KLEURING

Kleuring is mogelijk via het Kleursysteem. Bovendien kan het product gekleurd worden met de COLORADO serie 548 kleurstoffen. Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen te vermijden.

OPSLAG

Maximum bewaartemperatuur: +30°C

Minimum bewaartemperatuur: +5°C
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.

VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)
Cat. A/I: Coatings met decoratief effect (waterbasis): 200 g/l (2010)
Bevat max: 0,5 g/l VOC

Gebruik dit product conform de geldende normen inzake hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter in het milieu. Laat de productresten goed drogen en behandel ze als speciaal afval. Productresten niet weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek geval. Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische Bijstandsdienst +39 041 4569322.