

PERLACEO

Siloxanová dekoratívna záverečná úprava s perleťovým efektom pre interiéry

séria 384

POPIS

PERLACEO je dekoratívny produkt na murivo pre interiéry na báze modifikovaných silikónových polymérov a zvláštnych prísad ktorý, nanosený na podklad už predtým natretý s DECORFOND 3880019 umožňuje dosiahnuť zvláštne a vycibrené farebné efekty zvýraznené dopadom svetla.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na podklady natreté s DECORFOND 3880019:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: modifikované silikónové kopolyméry
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,10±0,05 Kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; schopný náteru ďalšej vrstvy po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- Pri výskyte plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. Na ochranu muriva proti tvorbe plesní doplniť výrobok zdravotníckym prostriedkom COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu, ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160, s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou s IDROFIS 4700006 nástenným spevňovacím prostriedkom akrylátovým vodným alebo mikronizovaným spevňovacím prostriedkom bez rozpúšťadla ATOMO 8840001. Všeobecne na povrchy

veľmi rozpadnuté, kde sú slabé hrúbky starých temperových farieb alebo skazené maľovky a na cementové vyhladené plochy, používať izolačný prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť dve vrstvy DECORFOND 3880019 ako je to uvedené v príslušnom technickom liste.

- Po úplnom vyschnutí, po najmenej 6-tich hodinách naniesť PERLACEO.

Betónové plochy:

- Odstrániť slabo priľnavé štrukturálne časti betónu.

- Kovové prúty armatúry, ktoré vyčnievajú na povrch sa starostlivo okefujú a ošetrí prostriedkom BETOXAN PRIMER 9490125 - pasivujúce cementové mlieko.

- Obnoviť chýbajúce časti maltovým lepidlom BETOXAN 400 alebo BETOXAN 300 - malta nezmršťovacia tixotropická spevnená vláknami 9490140/0130; vykonať konečné vyhladenie s BETOXAN 200 - zarovnávacím nezmršťovacím prostriedkom odolným proti nasýteniu oxidom uhličitým 9490120.

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a naniesť jednu vrstvu IDROFIS 4700006, nástenného spevňovacieho prostriedku akrylátového vodného alebo mikronizovaného spevňovacieho prostriedku bez rozpúšťadla ATOMO 8840001. Vo všeobecnosti tam, kde sú slabé hrúbky starých temperových farieb alebo na prach rozpadnuté maľovky, naniesť jednu vrstvu spevňovacieho izolačného prostriedku na murivo s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaného spevňovacieho prostriedku bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť dve vrstvy DECORFOND 3880019 ako je to uvedené v príslušnom technickom liste.

- Po úplnom vyschnutí základného náteru, po najmenej 6 hodinách naniesť PERLACEO.

*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- PERLACEO musí byť nanášaný na špecifický základný náter DECORFOND.

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec, špongia, tampón alebo handra.

- Riedenie: vodou od 70 do 100%.

- Spracovanie: po rozotrení produktu štetcom na povrch vykonať konečnú úpravu:

. štetcom: jeho nerovnomerným spracovaním na dosiahnutie mäkkého efektu,

. špongiou alebo tampónom: jeho spracovaním špongiou alebo tampónom ľahko nasiaknutými farbami,

. handrou: odstrániť handrou nadbytok produktu z podkladu; pohybom handry sa vytvorí dekoratívny efekt.

- Produkt musí byť spracovaný prv než začne fáza vysychania. Na rozsiahlych plochách sa vyhnúť spojom.

PERLACEO

Siloxanová dekoratívna záverečná úprava s perleťovým efektom pre interiéry

séria 384

Pracovať vždy spôsobom mokrý na mokrý, nasadením dostatočného počtu pracovníkov, aby bola zaručená táto podmienka.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 15-20 m²/l na jednu vrstvu, mení sa v závislosti od druhu podkladu a spracovania a vzťahuje sa na hladké povrchy a stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. L: nátery s dekoratívnymi efektmi (základ voda): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

PERLACEO obsahuje max: 100 g/l VOC

Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vrchný silikónový náter s perleťovým efektom pre interiéry. Použitie, na vopred pripravené plochy, náteru na báze silikónových polymérov vo vodnej disperzii PERLACEO s. 384, vhodne zafarbeného, vhodného na dosiahnutie farebných detailov.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICANTI PER L'EDILIZIA