

RASAMIX

NIVELADOR ANTIDILATACIÓN PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS MURALES
FIBROREFORZADO
cód. 9440160

DESCRIPCIÓN

RASAMIX es una malta a base de cemento blanco, indicada para el alisado y reconstrucción de morteros y de otras superficies murales sea en ambientes externos que internos.

El producto ofrece una óptima adhesión sobre muchos tipos de soportes edificables y, al mismo tiempo, ofrece un anclaje eficaz para todos los productos de pintura. RASAMIX permite obtener un alisado de características mecánicas elevadas, de modo rápido, sin grietas y sin retiro aunque sea aplicado en espesores altos.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

Morteros a base de cal aérea y arena fina, nuevos o ya pintados;

Morteros civiles de malta de cal y cemento;

Paneles prefabricados.

Particularmente indicado para el arreglo del revoque sobre revestimiento plásticos y grafiados.

RASAMIX es un producto de fondo y debe ser siempre recubierto por un sistema de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: Cemento Portland y componentes poliméricos para aumentar la adhesión a los soportes y para mejorar el trabajo del producto, reguladores de tomas e inertes de granulometrías seleccionada.

- Aspecto: polvo blanco.

- Dimensión máxima de los inertes: 0,5 mm.

- Peso específico: 1,6 c.a Kg/l

- pH después de la toma: 11-12

- El secado depende fuertemente de las condiciones de temperatura y humedad ambiental y del soporte, en cada caso el producto no se puede pintar antes de 7 días, asegurándose que este completamente seco (ausencia de manchas de humedad).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero:

- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario comenzar las reparaciones o consolidación con productos específicos.

- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes.

- Aplicar RASAMIX según la modalidad reportada en las indicaciones para la aplicación.

- Fijar en interior con una capa de IDROFIS 4700006 fijado mural acrílico al agua o fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.

- Proceder al sistema de acabado.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- Evitar la aplicación en caso de viento fuerte, niebla, a pleno sol o con lluvia incipiente.

- No aplicar sobre superficies heladas o en fase de deshielo.

- Es aconsejable humedecer el soporte antes de iniciar la aplicación del producto, en particular en las estaciones calurosas.

Modalidad de aplicación:

Herramientas: espátula de acero y alisado con llana de espuma.

Mezcla: 3 partes de RASAMIX + 1-1,3 partes de agua (8.5-11 L. de agua por saco de 25kg).

- El empaste es trabajable durante al menos 30 min.

- Tiempo de toma (a 20° C y <65% de U.R.):

. Inicio de toma: después de 50 min.

. Fin de la toma: después de aprox. 100 min.

- Durante el trabajo no añadir mas agua para reducir la viscosidad.

- Se aplica en espesores de 1 a 5 mm max.

- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 1,2 kg/m² por cada mm de espesor aplicado.

PINTADO

El producto esta disponible en su coloración blanca.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

Mantener resguardado de la humedad.

Estabilidad en los contenedores originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

Irritante para las vías respiratorias y la piel / riesgo de lesiones oculares graves / Puede provocar sensibilización por contacto con la piel / Mantener fuera del alcance de los niños / No respirar los polvos / Evitar el contacto con los ojos y la piel / En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar a un medico / Usar indumentaria protectora y guantes adaptados / En caso de ingestión, consultar inmediatamente al medico y mostrarle el contenedor o la etiqueta.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

RASAMIX

NIVELADOR ANTIDILATACIÓN PARA MORTEROS Y REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS MURALES
FIBROREFORZADO
cód. 9440160

Nivelador antiretiro para revoques y revestimientos plásticos murales.

Aplicación, sobre superficies ya predisuestas, de nivelador antiretiro para revoques y revestimientos plásticos murales RASAMIX cód. 94400160, a base de cemento, inertes seleccionados y componentes poliméricos.

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.