

RASAMIX

LIVELLANTE ANTIRITIRO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI MURALI FIBRORINFORZATO

SERIE 944

DESCRIZIONE

RASAMIX è una malta a base di cemento bianco, indicata per la rasatura e ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie, sia in ambienti esterni che interni. Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili ed, allo stesso tempo, offre un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti. RASAMIX permette di ottenere rasature dalle caratteristiche meccaniche elevate, in modo rapido, senza crepe e senza ritiri anche se applicato ad alto spessore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati;
Intonaci civili di malta di calce e cemento;
Pannelli prefabbricati.
Particolarmente indicato per il ripristino dell'intonaco su rivestimenti plastici e graffiati.
RASAMIX è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Cemento Portland e componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa ed inerti di granulometria selezionata.
-Aspetto: polvere bianca
-Dimensione max degli inerti: 0,5 mm
-Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l
-pH dopo la presa: 11-12
-L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
- Applicare RASAMIX secondo le modalità riportate nelle indicazioni per l'applicazione.
- Fissativare all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o di fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
- Procedere al sistema di finitura.
*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.
Modalità di applicazione:
Attrezzi: spatola di acciaio e lisciatura con frattazzo di spugna.
Miscelazione: 3 parti di RASAMIX + 1-1,3 parti di acqua (8,5-11 l. di acqua per ogni sacco di 25 kg).
- L'impasto è lavorabile per almeno 30 min.
- Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):
. Inizio di presa: dopo 50'
. Fine presa: dopo circa 100'
- Si applica in spessori da 1 a 5 mm max.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 1,2 kg/ mq per ogni mm di spessore applicato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella colorazione bianca.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti adatti / In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Livellante antiritiro per intonaci e rivestimenti plastici murali. Applicazione, su superfici già predisposte, di livellante

RASAMIX

LIVELLANTE ANTIRITIRO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI MURALI FIBRORINFORZATO

SERIE 944

antiritiro per intonaci e rivestimenti plastici murali RASAMIX
cod. 9440160, a base di cemento, inerti selezionati e
componenti polimerici.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.