

# RASAMIX

NIVELATOR ANTICONTRACȚIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI ȘI ÎNVELIȘURI PLASTICE MURALE

cod 9440160

## DESCRIERE

RASAMIX este un mortar pe bază de ciment alb, indicat pentru nivelarea și reconstrucția tencuielilor și altor suprafețe murale, atât în medii externe, cât și interne.

Produsul oferă o aderență optimă pe multe tipuri de suporturi edilitare și, totodată, oferă un ancoraj eficient pentru toate tipurile de vopsele.

RASAMIX permite obținerea unor nivelări cu caracteristici mecanice ridicate, în mod rapid fără crăpături și contracții, chiar și în situațiile în care este aplicat în straturi groase.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Tencuieli pe bază de var aerian și nisip fin, noi sau zugrăvite;

Tencuieli nedrișcuite din mortar de var și ciment;

Panouri prefabricate.

Indicat în special pentru refacerea tencuielii pe învelișuri plastice și zgâriate.

RASAMIX este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: ciment Portland și compuși polimerici pentru a spori aderența la suporturi și pentru a îmbunătăți prelucrarea produsului, regulatori de priză și agregate de granulometrie selecționată.

-Aspect: praf alb

-Dimensiune maximă a agregatelor: 0,5 mm

-Greutate specifică: 1,6 c.a. Kg/l

-pH după priză: 11-12

-Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 zile, după verificarea uscării complete (absența petelor de umiditate).

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.

- Aplicați RASAMIX conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- Fixați la interior cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. La exterior utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Treceți apoi la aplicarea sistemului de finisare.

\*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în curs de dezghețare.

- Se recomandă umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde

Modalități de aplicare:

Unelte: spatulă din oțel și netezire cu drișca din burete.

Amestec: 3 părți RASAMIX + 1-1,3 părți apă (8,5-11 litri de apă per sac de 25 kg).

- Amestecul poate fi prelucrat timp de cel puțin 30 min.

- Timp de priză (la 20°C și U.R.<65%):

. Începutul prizei: după 50'

. Sfârșitul prizei: după circa 100'

- În timpul prelucrării nu adăugați apă pentru a reduce vâscozitatea.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea albă.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator anticontrație pentru tencuieli și învelișuri plastice murale.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică nivelatorul anticontrație pentru tencuieli și învelișuri plastice murale RASAMIX cod 9440160, pe bază de ciment, agregate selecționate și compuși polimerici.

*SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat*

# RASAMIX

NIVELATOR ANTICONTRAȚIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI ȘI ÎNVELIȘURI PLASTICE MURALE

**cod 9440160**

*fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*