

# RIGENERA SEMI-GLOSS

## seria 873

### DESCRIERE

Finisaj pentru multiple tipuri de suprafețe, ideal pentru faianță, cădițe de duș și lavoare, elemente metalice, laminate, mobilier și accesorii pentru amenajări interioare. Renovează spațiile într-un mod simplu și rapid fără a fi necesară pregătirea specifică a fondului.

Realizează finisaje semi-lucioase uniforme și extrem de rezistente la zgâriere și la trafic pietonal. Finisaj adecvat pentru vopsirea locurilor de parcare și a garajelor auto private. Compoziția epoxidică permite o înaltă rezistență chimică la detergenți normali de uz menajer.

Conform cerințelor Reg. CE 852/2004 în materie de igienă a produselor alimentare.

### INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabilă pe interior pe următoarele materiale:

- Tencuială din var și ciment
- Suprafețe ceramice
- Sanitare din ceramică
- Lamine
- Suprafețe metalice
- Materiale plastice
- Lemn

### CARACTERISTICI TEHNICE

RIGENERA SEMI-GLOSS este un produs din două componente.

- Componenta A: rășină epoxidică în soluție apoasă
- Componenta B: agent de întărire în soluție apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumetrică UNI EN ISO 2811-1:  
Componentă A alb=1,38±0,05 kg/l  
Componentă A transparentă=1,25±0,05 kg/l  
Componentă B=1,05±0,05 kg/l
- Aspect: semilucios
- Pot-life: 2 ore la 20 °C
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la pipăit în 4 ore; se poate suprapune un strat de vopsea după 12 de ore și nu peste 48 de ore.
- Clasificarea calității aerului din interior: A+
- Conform HACCP în funcție de cerințele Reg. CE 852/2004

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din tencuială:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de pregătire de cel puțin 28 de zile.
  - Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă.
- În caz contrar prevedeți renovarea sau consolidarea cu produse

specifice.

- Îndepărtați prin periere sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- În prezența unor vopsele vechi, îndepărtați părțile exfoliate, care nu sunt perfect aderente, în timp ce straturile de var sau de vopsea tempera în relief trebuie să fie complet îndepărtate prin udarea din abundență a suprafeței și răzuire sau folosind o mașină de spălat cu apă.
- Nivelăți neregularitățile suportului. Găurile, coșcoveala, crăpăturile și denivelările pot fi tratate la interior cu BETOMARC 9450150 sau RASAMIX 9440160 sau cu produse pe bază de ciment.
- Șlefuiți cu șmirghel stucaturile și adăugările.
- Îndepărtați depunerile de pulbere, smog și altele, prin periere.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu Detergent COMBAT 222 4810222 și cu Igienizant COMBAT 333 4810333.
- pe suport uscat efectuați aplicarea produsului RIGENERA conform indicațiilor descrise.

Suprafețe sanitare din ceramică:

- Înainte de a aplica produsul pe cădițele de duș, căzile și lavoarele din ceramică, este necesar să se verifice integritatea etanșărilor din dreptul scurgerilor și de la muchiile dintre suprafețele verticale și orizontale. Dacă este necesar, refaceți etanșările cu produse adecvate respectând indicațiile producătorului.
- Curățați cu atenție suprafețele folosind detergenți degresanți profesionali alcalini (pH≥12) și executați o spălare cu apă din abundență.
- Aplicați RIGENERA pe suport uscat conform indicațiilor descrise.
- Dacă nuanța ce trebuie realizată necesită baza transparentă este necesar să se aplice un prim strat de produs incolor, catalizat și diluat cu apă la 5%, culoarea dorită.

Alte suprafețe: aplicați RIGENERA pe suportul curat și uscat. Înainte de aplicare suprafețele trebuie tratate după cum urmează:

- Metale feroase: degresare superficială cu diluanți adecvați, șlefuire, tratament cu produse specifice de tip PRIMER 1630307 a zonelor ce prezintă rugină.
- Metale neferoase, aluminiu și tablă zincată: degresarea suprafețelor.
- Lemn, laminate, PVC, materiale plastice: opacizarea suprafețelor cu scotch brite sau hârtie abrazivă 1000.

# RIGENERA SEMI-GLOSS

## seria 873

### INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și starea suportului:

Temperatura ambientului : Min. +10 °C / Max. +30 °C

Umiditate relativă a ambientului : <75%

Temperatura suportului: Min. +10 °C / Max. +30 °C

Umiditatea suportului: <5%

- Timpul de uscare și prelucrare sunt puternic influențați de temperatură: la temperaturi reduse timpul se prelungesc, iar la temperaturi înalte se prescurtează.

- Aplicați produsul într-un ambient pe cât posibil fără pulberi.

- Randament orientativ: 10-12 m<sup>2</sup>/l pe strat și se referă la suporturi netede și cu absorbție medie. Se recomandă să se execute o probă preliminară pe suportul specific pentru a determina consumurile.

- Modalitate de aplicare:

Ustensile: pensulă, trafalet cu păr scurt, trafalet cu burete extrafin, stropire.

Straturi: 2.

Agitați Componenta B înainte de utilizare.

Raport de cataliză în volum: 1,6 părți componenta A + 1 parte componenta B

Raport de cataliză în greutate: 100 g componenta A + 48 g componenta B

Diluati cu apă amestecul obținut (A+B): 10% pentru aplicațiile cu pensula și trafaletul; 30% pentru aplicații prin stropire.

Exemplu de aplicări cu pensula și trafaletul: (0,5 L din componenta A + 0,3 L din componenta B) adăugați 80 ml de apă.

Exemplu de aplicări cu pensula și trafaletul: (100 g din componenta A + 48 g din componenta B) adăugați 12 g de apă.

Exemplu de aplicare prin stropire: (0,5 L din componenta A + 0,3 L din componenta B) adăugați 240 ml de apă.

Exemplu de aplicare prin stropire: (100 g din componenta A + 48 g din componenta B) adăugați 36 g de apă.

Pentru materiale plastice utilizați următorul raport de cataliză: 100 g Componenta A + 60 g Componenta B

-După ce s-a realizat amestecarea și diluarea celor două componente, lăsați să se odihnească amestecul cel puțin 5 minute înainte de a-l aplica.

-Pentru a îmbunătăți caracteristicile chimice și mecanice ale RIGENERA este posibil să se aplice un strat transparent nepigmentat ulterior, în termen de 48 de ore de la aplicarea celui de al doilea strat.

-Pentru a crește puterea de acoperire la culorile galbene, roșii și portocalii se recomandă aplicarea unui prim strat obținut din amestecul componentei A alb + componenta A colorată, în raport 1:1, catalizată și diluată în mod oportun.

- Nu adăugați o cantitate de apă suplimentară pentru a îmbunătăți capacitatea de prelucrare a produsului (Pot-life).

- Catalizați numai cantitatea necesară pentru aplicarea fiecărui strat.

- Amestecați (catalizați) și utilizați pe rând recipientele (comp. A + comp. B).

- Pentru a evita formarea unor umbre, aplicați produsul continuu, evitând să atingeți din nou cu trafaletul sau cu pensula suprafețele unde s-a aplicat deja produsul când acesta începe să formeze o peliculă.

- Curățarea ustensilelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.

- Peste produs se poate aplica un strat suprapus din același material.

- Respectați cu strictețe rapoartele de amestecare.

- Respectați timpul de uscare înainte de a aplica un strat suprapus de vopsea.

- Rezistențele chimice și mecanice se obțin după 7 zile de la aplicare.

### COLORAREA

Componenta A este disponibilă în versiunea albă (0019) și cu bază transparentă (0062), ambele putând fi colorate cu Sistemul Tintometric.

### DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +10 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

### INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/j: vopsele bicomponente cu performanțe înalte (pe bază de apă): 140 g/l (2010)

Conține max.: 30 g/l VOC

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediu înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

# RIGENERA SEMI-GLOSS

seria 873

## REZUMAT DE CAPITOL

Email diluabil cu apă din două componente pentru a renova faianța și multiple tipuri de suprafețe interne

Aplicări, pe suprafețe deja prevăzute, cu finisaj epoxidic din două componente cu apă RIGENERA SEMI-GLOSS serie 873, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 180 ml/mp.

Furnitura și punerea în operă a materialului € ..... pe mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.