

RILIEVO

RIVESTIMENTO DI FONDO PER FINITURE DECORATIVE DA INTERNI

cod. 3750019

POGODNE PODLOGE

-Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
-Beton
-Gipsane podloge i gips ploče
-Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
-Različite mineralne podloge, ako upijaju.
Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: sintetski kopolimeri u vodenoj emulziji
Otapalo: voda
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.47±0,05 kg/l
Viskoznost kod punjenja UNI 8902: 100000± 10000 cps.
Sušenje kod (25°C i 65% R.V.): na dodir za 6 h; sljedeći sloj nakon 24 h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:
- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepa, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode. Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
- Nastaviti sa nanošenjem RILIEVO prema uputama o uporabi.
*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:
Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
Vlažnost površine:<10% R.V.

FINIRE

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.
-Čišćenje zida: vodom nakon najmanje 20 dana od nanošenja proizvoda
-Indikativna potrošnja: 2-2,5 kg/mq

NIJANSIRANJE

Ovo sredstvo dostupno je kao bezbojno i ne daje se nijansirati.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/I: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)
sadrži max: 200 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijek nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.