

RILIEVO

PODKŁADOWA MASA STRUKTURALNA DO WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH

Kod 3750019

OPIS

Powłoka wykończeniowa do wewnątrz, która tworzy podkład o nieregularnej grubości z efektem postarzenia, wymagający wykończenia i zabarwienia przy wykorzystaniu produktów dekoracyjnych typu VELATURE seria 383, PERLACEO seria 384, ABC RIFLESSI seria 378, CADORO seria 379, CADORO VELVET seria 377, DECORI CLASSICI seria 387, MARCOPOLO seria 376, MARCOPOLO SABLE' seria 372.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Rozpuszczalnik: woda
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Lepkość w opakowaniu: 100000 ± 10000 cPs
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 6 godzin; nanoszenie następnej warstwy po 24 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110.
- Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć kurz.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, zależnie od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy wodnego utwalacza akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego utwalacza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć RILIEVO w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania. *(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża: Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C Wilgotność względna otoczenia: <75%
- Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej.
- Ilość warstw: 1
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia
- Sposób nakładania: Nałożyć RILIEVO na suche podłoże za pomocą stalowej pacy, rozprowadzając produkt w niejednolity sposób i wykonując koliste ruchy narzędziem w

RILIEVO

PODKŁADOWA MASA STRUKTURALNA DO WYKOŃCZEŃ DEKORACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH

Kod 3750019

przeciwnych kierunkach, tak aby uzyskać powierzchnię o nieregularnej grubości. Po wyschnięciu pokryć RILIEVO wybranym produktem wykończeniowym. Można zastosować następujące produkty: VELATURE seria 383, PERLACEO seria 384, ABC RIFLESSI seria 378, CADORO seria 379, CADORO VELVET seria 377, DECORI CLASSICI seria 387, MARCOPOLO seria 376, MARCOPOLO SABLE' seria 372.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Mycie ściany: nie wcześniej niż po 20 dniach, przy użyciu wody.
- Orientacyjna wydajność: 2-2,5 kg/m² w zależności od żądanego efektu, w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.
Dostawa i nałożenie materiału € za m².

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje wszystkie jej wcześniejsze wersje.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w kolorze neutralnym, bez możliwości barwienia.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Powłoka gruntująca do wewnętrznych wykończeń dekoracyjnych. Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne 1 warstwy ściennej powłoki dekoracyjnej RILIEVO kod 3750019 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

