

TAMSTUCCO PASTA

ESTUCO EN PASTA PARA MADERAS Y MUROS

cód. 9400006

DESCRIPCIÓN

TAMSTUCCO es un estuco al agua en pasta para emplear en interior para nivelar las imperfecciones presentes ya sea en soportes en madera como murales.

El producto puede ser usado para rellenar las grietas y depresiones también las de notable espesor, nivelando la superficie.

TAMSTUCCO es fácil de lijar, asegura un buen anclaje a la pintura y esta dotado de una buena adhesión.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
- Soportes en madera en interior, antes de un sistema de pintado cubriente.

TAMSTUCCO es un producto de fondo y debe ir siempre recubierto por un sistema de acabado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero vinilico en emulsión acuosa.

- Solvente: agua.

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,9 \pm 0,1$ kg/l

- Aspecto: pasta blanca de elevada viscosidad.

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): lijable después de 1 hora; pintar encima después de 6 horas.

PINTAR ENCIMA: con todas las hidropinturas y los esmaltes alquílicos SAN MARCO, previa fijación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero:

- Asegurarse que el soporte tenga un tiempo de maduración de al menos 28 días.

- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario comenzar las reparaciones o consolidación con productos específicos.

- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes.

- En presencia de viejas pinturas retirar las partes exfoliadas y no perfectamente adheridas, mientras que capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera deben ser completamente retiradas bañando abundantemente la superficie y rascando o bien usando una hidrolimpiadora.

- Aplicar TAMSTUCCO con la llana, mediante rasados sucesivos, para obtener el alisado de la superficie, o bien con una espátula, para rellenar grietas y depresiones.

- Proceder a la aplicación del fijador, escogiéndolo en base al tipo de pintura usada para el sistema de acabado.

Superficies en madera:

- Lijar ligeramente para retirar las fibras de madera sobrantes.

- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperizar toda la superficie ya pintada.

- Retirar la eventual presencia de resina usando Dil. Nitro

5170076.

- Estucar las imperfecciones con TAMSTUCCO.

- Lijar.

- Proceder a la aplicación del fijador relativo al sistema de pintado escogido.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: espátula o llana.

- La limpieza de las herramientas se hace justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: fuertemente variable según el tipo del soporte. Realizando un espesor de 500-600 micrón, se obtiene un rendimiento de 1 m²/kg. Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar los consumos.

PINTADO

El producto es compatible con las pastas colorantes del sistema tintométrico MARCROMIE también en tonalidad clara.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el terreno.

Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Estuco al agua en pasta para madera y muro.

Aplicaciones, sobre superficies ya predisuestas, de estuco al agua en pasta para madera o muro TAMSTUCCO cód. 9400006, a base e de copolimero vinilico en emulsión acuosa, para nivelar las imperfecciones de superficies murales o de madera.

TAMSTUCCO PASTA

ESTUCO EN PASTA PARA MADERAS Y MUROS

cód. 9400006

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.