

# TAMSTUCCO PASTA

GLET MASA U PASTI ZA ZID I DRVO

cod. 9400006

## OPIS

TAMSTUCCO je kit na vodenoj bazi koji se upotrebljava za ravnanje unutarnjih površina, bilo zidanih ili drvenih.

Proizvod se može upotrijebiti za popuniti pukotine i ulegnuća i u debljem sloju .

TAMSTUCCO se lako brusi, osigurava dobru prionjivost bojama i dobro prijanja na podlogu.

## POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

-Nove ili stare vapnene žbuke

-Betonske podloge

-Gipsane podloge i gips ploče.

-Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju dovoljnu upojnu moć.

-Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.

TAMSTUCCO je temeljni proizvod, i mora uvijek biti zaštićen sa završnim slojem boje.

## TEHNIČKI PODACI

Vezivo: vinilni kopolimer u vodenoj emulziji

-Izgled: bijeli prah

-Specifična težina:

-Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) za brušenje poslije 3-4 sata, bojanje poslije 6 sati.

Bojenje: sa svim bojama na vodenoj bazi.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:

-Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana

-Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim proizvodima.

-Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu

-Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prijanjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.

-Nanijeti TAMSTUCCO sa gleterom, zaglađujući ga kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine, te nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:

-Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.

-Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti sve obojene dijelove.

-Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.

-Zagladiti sa TAMSTUCCO

-Izbrusiti.

-Nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10%

-Alat: špahtla ili gleter

-Proizvod spreman za uporabu.

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Nanašanjem sloja u debljini od 500-600 mikrona postiže se učinak od 1 m<sup>2</sup>/kg .

Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na tretiranoj površini.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježe normi D. Lgs 161/2006

Proizvod ne iziskuje označavanje po normi D.L. 65 od 14/03/09 i naknadni ispravci i usklađenja. Proizvod upotrebljavati sukladno važećim higijenskim i sigurnosnim propisima. nakon upotrebe, ne odlagati spremnike u okoliš. Dopustiti da se ostaci u cijelosti osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece. Upotrebljavati u jako prozračnim prostorima. U slučaju da dođe u dodir sa očima, odmah oprati sa puno vode. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti lječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaraciju. Ne bacati ostatke u kanalizaciju, vodene tokove i u tlo. Za dodatne informacije pogledati sigurnosni list.

*SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.*